

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年9月25日(2008.9.25)

【公開番号】特開2004-346315(P2004-346315A)

【公開日】平成16年12月9日(2004.12.9)

【年通号数】公開・登録公報2004-048

【出願番号】特願2004-133774(P2004-133774)

【国際特許分類】

C 08 F 290/06 (2006.01)

C 08 G 18/67 (2006.01)

C 08 G 59/17 (2006.01)

H 01 M 8/02 (2006.01)

【F I】

C 08 F 290/06

C 08 G 18/67

C 08 G 59/17

H 01 M 8/02 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月12日(2008.8.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0108

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0108】

表 - 4

項目	実施例				
	5	6	7	8	
配	不飽和樹脂(A) 13.0	A-5 13.0	A-6 13.2	A-6 12.9	A-7 13.5
	水酸基価	80	71	71	40
	エステル価	215	211	211	221
合	二重結合当量	258	263	263	250
	单量体(B)				
	单量体 B-2	2.9	2.9	2.9	3.0
(部)	单量体 B-1	5.8	5.9	5.7	5.9
	開始剤(C) C-1	0.2	0.2	0.2	0.2
	充填剤(D) D-3	75	75	75	75
	増粘剤(E) E-1	2.9	2.6	2.4	1.5
	低収縮化剤-1	0	0	0.6	0.6
	相溶化剤-1	0	0	0.1	0.1
	ポリイソシアネート				
	OH/NCO比	1.0/1.07	1.0/1.07	1.0/1.01	1.0/1.07

