【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成17年9月15日(2005.9.15)

【公開番号】特開2000-248165(P2000-248165A)
【公開日】平成12年9月12日(2000.9.12)
【出願番号】特願平11-49730
【国際特許分類第７版】
　Ｃ０８Ｌ　69/00
//(Ｃ０８Ｌ　69/00
　Ｃ０８Ｌ　83:04　)
【ＦＩ】
　Ｃ０８Ｌ　69/00
　Ｃ０８Ｌ　69/00
　Ｃ０８Ｌ　83:04

【手続補正書】
【提出日】平成17年3月31日(2005.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００重量部に対し、シリコーンオイル（Ｂ）０．１～５重量部を含有し、シリコーンオイル（Ｂ）が、２５℃での粘度が１００，０００mm^2／ｓ以上のシリコーンオイル（Ｂ－１）と２５℃での粘度が１００，０００mm^2／ｓ未満のシリコーンオイル（Ｂ－２）とからなり、シリコーンオイル（Ｂ－１）とシリコーンオイル（Ｂ－２）との重量比が２／１～２００／１であることを特徴とするポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項２】
　シリコーンオイル（Ｂ－１）の２５℃での粘度が５００，０００mm^2／ｓ以上である請求項１に記載のポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項３】
　シリコーンオイル（Ｂ－１）の２５℃での粘度が１，０００，０００mm^2／ｓ以上である請求項１に記載のポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項４】
　シリコーンオイル（Ｂ－２）の２５℃での粘度が５０，０００mm2／ｓ以下である請求項１～３の何れかに記載のポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項５】
　シリコーンオイル（Ｂ－２）の２５℃での粘度が１０，０００mm^2／ｓ以下である請求項１～３の何れかに記載のポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項６】
　シリコーンオイル（Ｂ－２）がフェニル基を有するシリコーンオイルである請求項１～５の何れかに記載のポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項７】
　ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量が１６，０００～３０，０００である請求項１～６の何れかに記載のポリカーボネート樹脂組成物。