

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 2996/89 A


Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 2996/89 (51) Int.Cl. 5: D 06 Q 1/02
(22) Indleveringsdag:.... 16 jun 1989
(24) Løbedag:..... 16 jun 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 12 jan 1990
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 11 jul 1988 US 219498
(71) Ansøger: *Milliken Research Corporation, P.O. Box 1927; Spartanburg;
South Carolina 29304, US
(72) Opfinder: Richard Victor *Gregory, 21047 Portside Way; Anderson;
Anderson; South Carolina 29361, US
Michael David *Morris, 117 View Pointe Drive; LaGrange; Troup;
Georgia 30240, US
Daniel Taylor *McBride, 3412 Fairfield Road; Chesnee;
Spartanburg; South Carolina 29323, US
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., H.C. Andersens Boulevard 4
, 1553, København V

- (54) Fremgangsmåde til fremstilling af luvvare med relief
(57) Sammendrag

2996-89

En fremgangsmåde til frembringelse af relief på en luvvare med luvfibre valgt blandt polyamid, uld og blandinger af polyamid og uld omfatter: a) selektiv kontaktering i et mønster af overfladen af en luvvare med et fibernedbrydende præparat, hvor dette præparat omfatter et fibernedbrydende middel i en koncentration, der er tilstrækkelig til at ned-sætte trækstyrken af luvens fibre, og det fibernedbrydende middel er valgt blandt forbindelser med formlen



hvor R og R' hver især er valgt blandt lavere alkylgrupper med 1 til ca. 5 carbonatomer, b) opvarmning af luvvaren til en temperatur fra ca. 82 til ca. 121°C til nedbrydning af de fibre af luvvaren, hvor det fibernedbrydende præparat er påført, c) neutralisering af det fibernedbrydende middel, og d) fjernelse af de luvfibre, som er blevet nedbrudt, ved hjælp af mekaniske midler, således at der fås et luvvare-produkt med relief.