

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2014-532625
(P2014-532625A)

(43) 公表日 平成26年12月8日(2014.12.8)

(51) Int.Cl.	F 1		テーマコード (参考)
C07C 45/75 (2006.01)	C07C 45/75	C S P	4H006
C07C 49/203 (2006.01)	C07C 49/203	E	4H017
C07C 49/217 (2006.01)	C07C 49/217		4H039
C07C 49/235 (2006.01)	C07C 49/235		4J038
C07C 49/255 (2006.01)	C07C 49/255	B	4J039

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 46 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2014-537250 (P2014-537250)	(71) 出願人	513099186 シラス・インコーポレイテッド アメリカ合衆国、オハイオ・45140、 ラブランド、ワーズ・コーナー・ロード・ 422・スイート・ビー
(86) (22) 出願日	平成24年10月18日 (2012.10.18)	(74) 代理人	110001173 特許業務法人川口國際特許事務所
(85) 翻訳文提出日	平成26年6月6日 (2014.6.6)	(72) 発明者	マロフスキ, バーナード・マイルス アメリカ合衆国、コネチカット・0600 2、ブルームフィールド、ダンカスター・ ロード・12
(86) 國際出願番号	PCT/US2012/060840	(72) 発明者	マロフスキ, アダム・グレッグ アメリカ合衆国、オハイオ・45140、 ラブランド、ミルストーン・コート・20 20
(87) 國際公開番号	W02013/059479		
(87) 國際公開日	平成25年4月25日 (2013.4.25)		
(31) 優先権主張番号	61/549,152		
(32) 優先日	平成23年10月19日 (2011.10.19)		
(33) 優先権主張国	米国(US)		
(31) 優先権主張番号	61/549,092		
(32) 優先日	平成23年10月19日 (2011.10.19)		
(33) 優先権主張国	米国(US)		
(31) 優先権主張番号	61/549,104		
(32) 優先日	平成23年10月19日 (2011.10.19)		
(33) 優先権主張国	米国(US)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】メチレンβ-ジケトンモノマー、メチレンβ-ジケトンモノマーを製造するための方法、これらから作られる重合可能な組成物および製品

(57) 【要約】

本発明は、メチレン - ジケトンモノマー、これを製造する方法、これらから作られる組成物および製品を提供する。本発明のメチレン - ジケトンを製造する方法では、場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下、場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下、改变 Knoevenagel 反応で、 - ジケトン前駆体をホルムアルデヒド供給源と反応させ、反応複合体を作製する。反応複合体は、オリゴマー複合体であってよい。反応複合体に対し、さらなる処理を行い、 - ジケトンモノマーを単離するために、エネルギー移動手段との接触によって、蒸気化されてもよい。本発明は、さらに、モノマー系の製品（例えば、インク、接着剤、コーティング、シーラントまたは反応型枠）およびポリマー系の製品（例えば、繊維、膜、シート、医療用ポリマー、コンポジットポリマーおよび界面活性剤）を含む、本発明のメチレン - ジケトンモノマーから作られる組成物および製品を提供する。


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

メチレン - ジケトンモノマーを調製する方法であって、

(a) 構造式

【化 1】




10

を有する - ジケトン試薬を、場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下、および場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下、ホルムアルデヒド供給源と反応させ、反応複合体を生成することと；

(b) 反応複合体からメチレン - ジケトンモノマーを単離することと
を含み、ここで、メチレン - ジケトンモノマーは、構造式

【化 2】



20

を有し、式中、R₁ および R₂ のそれぞれの場合は、独立して、C₁ - C₁₅ アルキル、C₂ - C₁₅ アルケニル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、またはアルコキシ - (C₁ - C₁₅ アルキル)であり、それぞれ、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C₁ - C₁₅ アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよく；

または

R₁ および R₂ は、これらが結合する原子と共に、5 - 7員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C₁ - C₁₅ アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい、方法。

30

【請求項 2】

請求項 1 に記載の方法であって、工程 (b) で、メチレン - ジケトンモノマーを単離することが、

i . 反応複合体またはこの一部と、エネルギー移動手段とを接触させ、メチレン - ジケトンモノマーを含む蒸気相を製造することと；

i i . この蒸気相からメチレン - ジケトンモノマーを集めることと
を含む、方法。

40

【請求項 3】

50

請求項 2 に記載の方法であって、工程 (b) (i i) で、メチレン - ジケトンモノマーを集めることが、蒸気相を凝集させ、凝集物にすることを含む、方法。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の方法であって、工程 (b) で、メチレン - ジケトンモノマーを単離することが、

i i i . 反応複合体またはこの一部を約 130 から約 300 の温度まで加熱し、メチレン - ジケトンモノマーを含む蒸気相を製造することと；

i v . この蒸気相からメチレン - ジケトンモノマーを集めることとを含む、方法。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の方法であって、反応条件が、

(a) 約 60 から約 130 の開始温度；および

(b) 大気圧

を含む、方法。

【請求項 6】

請求項 2 に記載の方法であって、工程 (b) (i) において、反応複合体またはこの一部を、15 分未満、1 分未満、30 秒未満、または 1 秒未満から選択される時間で実質的に蒸気化する、方法。

【請求項 7】


請求項 2 に記載の方法であって、工程 (a) で作製するときに、反応複合体を連続的に蒸気化する、方法。

【請求項 8】

メチレン - ジケトンモノマーを調製する方法であって、

(a) 構造式

【化 3】




を有する - ジケトン試薬を、適切な反応条件で十分な時間、場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下、および場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下において、ホルムアルデヒド供給源と反応させ、反応複合体を生成することと；

(b) 反応複合体またはこの一部とエネルギー移動手段とを約 150 から約 300 の温度で接触させて反応複合体またはこの一部を蒸気相として得ることと；

(c) 反応複合体またはこの一部からメチレン - ジケトンモノマーを単離することとを含み、ここで、メチレン - ジケトンモノマーは、構造式

【化 4】



を有し、式中、R1 および R2 のそれぞれの場合は、独立して、C1 - C15 アルキル、C2 - C15 アルケニル、ハロ - (C1 - C15 アルキル)、C3 - C6 シクロアルキル、ハロ - (C3 - C6 シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C1 -

10

20

30

40

50

C_{1-5} アルキル)、アリール、アリール-(C_1-C_{1-5} アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール-(C_1-C_{1-5} アルキル)、またはアルコキシ-(C_1-C_{1-5} アルキル)であり、それぞれ、場合により、 C_1-C_{1-5} アルキル、ハロ-(C_1-C_{1-5} アルキル)、 C_3-C_6 シクロアルキル、ハロ-(C_3-C_6 シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C_1-C_{1-5} アルキル)、アリール、アリール-(C_1-C_{1-5} アルキル)、ヘテロアリール、 C_1-C_{1-5} アルコキシ、 C_1-C_{1-5} アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよく;

または

R_1 および R_2 は、これらが結合する原子と共に、5-7員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、 C_1-C_{1-5} アルキル、ハロ-(C_1-C_{1-5} アルキル)、 C_3-C_6 シクロアルキル、ハロ-(C_3-C_6 シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C_1-C_{1-5} アルキル)、アリール、アリール-(C_1-C_{1-5} アルキル)、ヘテロアリール、 C_1-C_{1-5} アルコキシ、 C_1-C_{1-5} アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい、方法。

10

【請求項 9】

請求項1または8に記載の方法であって、ホルムアルデヒド供給源が、パラホルムアルデヒド、ホルマリン、チロキサンまたは気体状ホルムアルデヒド、またはこれらの任意の組み合わせを含む、方法。

20

【請求項 10】

請求項1または8に記載の方法であって、反応工程(a)が、約60から約130で行われる、方法。

【請求項 11】

請求項2または8に記載の方法であって、エネルギー移動手段が、熱移動剤、熱交換器、レーザー、マイクロ波エネルギー、音響エネルギー、電磁エネルギーおよび放射線源から選択される群のうち、少なくとも1つのものである、方法。

【請求項 12】

請求項11に記載の方法であって、熱移動剤が、加熱した不活性ガス、1つ以上の金属ビーズ、1つ以上のガラスビーズ、1つ以上の磁器ビーズ、砂、シリカ、シリコーン油、鉱物油、石油系熱移動油、合成化学系熱移動油、または反応複合体のあらかじめ作られた部分である、方法。

30

【請求項 13】

請求項11に記載の方法であって、熱交換器が、シェル&チューブ型熱交換器、プレート型熱交換器、断熱ホイール型熱交換器、フィンチューブ型熱交換器、プレートフィン型熱交換器、またはかき取り型熱交換器である、方法。

【請求項 14】

請求項8に記載の方法であって、メチレン-ジケトンモノマーを単離することが、蒸気相を凝集させ、凝集物にすることを含む、方法。

【請求項 15】

請求項3または14に記載の方法であって、濃縮物に対し、単蒸留、分留、フラッシュ蒸留、蒸気蒸留、減圧蒸留、短経路蒸留、薄膜蒸留、反応蒸留、浸透気化、抽出蒸留、フラッシュエバボレーション、ロータリーエバボレーション、液/液抽出、遠心分離、またはこれらの任意の組み合わせから選択される分離方法を行うことをさらに含む、方法。

40

【請求項 16】

請求項8に記載の方法であって、工程(b)で、反応複合体またはこの一部を、15分未満、1分未満、30秒未満、または1秒未満から選択される時間で実質的に蒸気化する、方法。

【請求項 17】

請求項1または8に記載の方法であって、メチレン-ジケトンモノマーを単離するこ

50

とが、ガスクロマトグラフィーを利用することを含む、方法。

【請求項 18】

請求項 2 または 14 に記載の方法であって、メチレン - ジケトンモノマーを単離することが、濃縮物に対し、液体クロマトグラフィーを行うことを含む、方法。

【請求項 19】

請求項 1 または 8 に記載の方法であって、触媒が、酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸亜鉛、二酢酸亜鉛二水和物、酢酸アルミニウム、酢酸カルシウム、酢酸マグネシウム、酸化マグネシウム、酢酸銅、酢酸リチウム、酸化アルミニウムまたは酸化亜鉛からなる群から選択される塩基性触媒である、方法。

【請求項 20】

請求項 1 または 8 に記載の方法であって、触媒が、酸性触媒であり、パラトルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、三フッ化ホウ素、過塩素酸亜鉛、硫酸化した酸化ジルコニウム、硫酸化した酸化チタン、塩化リチウム、三フッ化ホウ素エーテラート、硫酸第二鉄、オキシ塩化ジルコニウム、塩化第二銅、四塩化チタンまたは塩化亜鉛である、方法。

【請求項 21】

請求項 1 または 8 に記載の方法であって、非酸性溶媒が、テトラヒドロフラン、クロロホルム、ジクロロメタン、トルエン、ヘプタン、酢酸エチル、酢酸 n - ブチルまたはヘキサンである、方法。

【請求項 22】

請求項 1 または 8 に記載の方法であって、反応複合体が、1種類以上のオリゴマー複合体を含む、方法。

【請求項 23】

請求項 22 に記載の方法であって、1種類以上のオリゴマー複合体が、クラッキングすると、メチレン - ジケトンモノマーを生成することができる、方法。


【請求項 24】

請求項 22 に記載の方法であって、1種類以上のオリゴマー複合体が、独立して、解重合させるとメチレン - ジケトンモノマーを得ることができる 2 個から 12 個の単位を含む、方法。

【請求項 25】

以下の構造

【化 5】



を有するメチレン - ジケトンモノマーであって、式中、R¹ および R² は、独立して、C₁ - C₁₅ アルキル、C₂ - C₁₅ アルケニル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)またはアルコキシ - (C₁ - C₁₅ アルキル)であり、それぞれ、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C₁ - C₁₅ アルキルチオ、ヒドロキシリ、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボ

10

20

30

40

50

キシまたはエステルで置換されてもよいか；


または

R¹ および R² が、これらが結合する原子と共に、5 - 7員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C₁ - C₁₅ アルキルチオ、ヒドロキシリル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい、メチレン - ジケトンモノマー。

【請求項 26】

以下の構造式

【化6】



を有する、請求項 25 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。


【請求項 27】

5 , 5 - デミチルヘキサン - 2 , 4 - ジオンとホルムアルデヒドとの反応の生成物として作られる、請求項 26 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。

【請求項 28】

以下の構造式

【化7】



を有する、請求項 25 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。


【請求項 29】

ヘプタン - 3 , 5 - ジオンとホルムアルデヒドとの反応の生成物として作られる、請求項 28 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。

【請求項 30】

以下の構造式

【化8】



を有する、請求項 25 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。

【請求項 31】

5 - メチルヘキサン - 2 , 4 - ジオンとホルムアルデヒドとの反応の生成物として作られる、請求項 30 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。

【請求項 32】

以下の構造式

10


20

30

40

50

【化9】



を有する、請求項 25 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。


【請求項 33】

1 - フェニルブタン - 1 , 3 - ジオンとホルムアルデヒドとの反応の生成物として作られる、請求項 32 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。 10

【請求項 34】

以下の構造式

【化10】



20

を有する、請求項 25 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。


【請求項 35】

1 , 3 - ジフェニルプロパン - 1 , 3 - ジオンとホルムアルデヒドとの反応の生成物として作られる、請求項 34 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。 10

【請求項 36】

以下の構造式

【化11】



30

を有する、請求項 25 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。













【請求項 37】

ノナン - 4 , 6 - ジオンとホルムアルデヒドとの反応の生成物として作られる、請求項 36 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。 10

【請求項 38】


式

【表1】

10

20



10

20

30


40

を有する、請求項 2 5 に記載のメチレン - ジケトンモノマー。

【請求項 3 9】

請求項 1 から 2 4 に記載の方法のいずれか一つに従って調製され、および構造式

【化 1 2】



を有し、式中、R¹ および R² は、独立して、C₁ - C₁₅ アルキル、C₂ - C₁₅ アルケニル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - (C₁ - C₁₅ アルキル) またはアルコキシ - (C₁ - C₁₅ アルキル) であり、それぞれ、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C₁ - C₁₅ アルキルチオ、ヒドロキシリル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい。

または

50

R¹ および R² は、これらが結合する原子と共に、5 - 7 員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C₁ - C₁₅ アルキルチオ、ヒドロキシリル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい、メチレン - ジケトンモノマー。

【請求項 4 0】

請求項 25 から 39 のいずれか一項に記載のメチレン - ジケトンモノマーを含む重合可能な組成物であって、組成物は、約 90 秒未満、約 60 秒未満、約 30 秒未満、または約 15 秒未満から選択される時間で、基材にガラスを結合させることができる、組成物。
10

【請求項 4 1】

請求項 25 から 39 のいずれか一項に記載のメチレン - ジケトンモノマーと、酸性安定化剤、遊離ラジカル安定化剤、金属イオン封鎖剤、硬化促進剤、レオロジー調整剤、可塑剤、チキソトロピー剤、天然ゴム、合成ゴム、充填剤および補強剤からなる群から選択される少なくとも 1 種類の添加剤とを含む、重合可能な組成物。

【請求項 4 2】

請求項 40 または 41 に記載の重合可能な組成物であって、接着剤、インク、塗料、コーティング、シーラント、コンポジットまたは界面活性剤からなる群のうち、少なくとも 1 つのものである、組成物。
20

【請求項 4 3】

請求項 40 または 41 に記載の重合可能な組成物であって、25 、大気圧で 10 日より長く、15 日より長く、20 日より長く、25 日より長く、または 30 日より長くから選択される時間、安定なままである、組成物。

【請求項 4 4】

請求項 40 または 41 に記載の重合可能な組成物であって、82 、大気圧で 2 時間より長く安定なままである、組成物。

【請求項 4 5】

請求項 41 に記載の重合可能な組成物であって、酸性安定化剤を含み、酸性安定化剤は、組成物の重量の約 0.1 ppm から約 100 ppm、約 0.1 ppm から約 25 ppm 、または約 0.1 ppm から約 15 ppm の濃度で存在する、組成物。
30

【請求項 4 6】

請求項 41 に記載の重合可能な組成物であって、遊離ラジカル安定化剤を含み、遊離ラジカル安定化剤は、組成物の重量の約 0.1 ppm から約 10000 ppm、約 0.1 ppm から約 3000 ppm、約 0.1 ppm から 1500 ppm、約 0.1 ppm から約 1000 ppm、約 0.1 ppm から約 300 ppm、約 0.1 ppm から約 150 ppm から選択される濃度で存在する、組成物。

【請求項 4 7】

請求項 41 に記載の重合可能な組成物であって、金属イオン封鎖剤を含み、金属イオン封鎖剤が、クラウンエーテル、シリルクラウン、カリックスアレーン、ポリエチレングリコール、またはこれらの組み合わせである、組成物。
40

【請求項 4 8】

請求項 41 に記載の重合可能な組成物であって、硬化促進剤を含み、硬化促進剤は、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、テトラブチルアンモニウムフルオリド、テトラブチルアンモニウムクロリド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、安息香酸塩、2,4-ペンタン二酸塩、ソルビン酸塩およびプロピオン酸塩から選択される群のうち、少なくとも 1 つのものである、組成物。

【請求項 4 9】

請求項 41 に記載の重合可能な組成物であって、レオロジー調整剤を含み、レオロジー調整剤は、ヒドロキシエチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、メチルセ
50

ルロース、ポリマー増粘剤および焼成シリカから選択される群のうち、少なくとも1つのものである、組成物。

【請求項50】

請求項25から39のいずれか一項に記載のメチレン-ジケトンモノマーを含む、接着剤製品。

【請求項51】

貯蔵寿命が少なくとも1年である、請求項50に記載の接着剤製品。

【請求項52】

請求項40または41に記載の重合可能な組成物の重合によって作られる、ポリマー。


【請求項53】

請求項52に記載のポリマーであって、シーラント、コーティング、布地の纖維、水処理ポリマー、インク担体、塗料担体、包装フィルム、型枠、医療用ポリマー、ポリマー膜、ポリマー纖維、またはポリマーシートのうち、少なくとも1つのものである、ポリマー。

【請求項54】

以下の式の繰り返し単位を有し、

【化13】



式中、RおよびR'は、独立して、C₁-C₁₅アルキル、C₂-C₁₅アルケニル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール-(C₁-C₁₅アルキル)またはアルコキシ-(C₁-C₁₅アルキル)であり、それぞれ、場合により、C₁-C₁₅アルキル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリール、C₁-C₁₅アルコキシ、C₁-C₁₅アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい、ポリマー。

【請求項55】

-ジケトン試薬とホルムアルデヒド供給源とを反応させることによって調製されるオリゴマー複合体であって、場合により熱移動剤の存在下、場合により酸性触媒または塩基性触媒の存在下、場合により酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下において調製される、オリゴマー複合体。

【請求項56】

請求項55に記載のオリゴマー複合体であって、構造式


10

20

30

40

【化14】



10

を有する 2 から 12 個の繰り返し単位を有し、式中、 R および R' は、独立して、 $C_1 - C_{15}$ アルキル、 $C_2 - C_{15}$ アルケニル、ハロ - ($C_1 - C_{15}$ アルキル)、 $C_3 - C_6$ シクロアルキル、ハロ - ($C_3 - C_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($C_1 - C_{15}$ アルキル)、アリール、アリール - ($C_1 - C_{15}$ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - ($C_1 - C_{15}$ アルキル) またはアルコキシ - ($C_1 - C_{15}$ アルキル) であり、それぞれ、場合により、 $C_1 - C_{15}$ アルキル、ハロ - ($C_1 - C_{15}$ アルキル)、 $C_3 - C_6$ シクロアルキル、ハロ - ($C_3 - C_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($C_1 - C_{15}$ アルキル)、アリール、アリール - ($C_1 - C_{15}$ アルキル)、ヘテロアリール、 $C_1 - C_{15}$ アルコキシ、 $C_1 - C_{15}$ アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシリオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい、オリゴマー複合体。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

(関連出願の相互参照)

本出願は、2011年10月19日に出願された仮特許出願第61/549,104号；2011年10月19日に出願された第61/549,092号；2011年10月19日に出願された第61/549,152号に対する優先権を主張し、この全体を本明細書に参考として援用する。

30

【0002】

(援用)

本明細書に引用または参照されるすべての文書、および本明細書に引用される文書に引用または参照されるすべての文書は、本明細書または本明細書に参考として援用する任意の文書で述べる任意の製品の任意の製造業者の指示、記載、生成物の仕様、製品シートとともに、参考として本明細書に援用され、本発明の実施に使用されてもよい。

【0003】

(1. 技術分野)

本発明は、新しい種類のメチレン - ジケトンモノマー、このようなモノマーを製造または合成する方法、例えば、モノマー系の製品（例えば、インク、接着剤、コーティング、シーラントまたは反応型枠）およびポリマー系の製品（例えば、繊維、膜、シート、医療用ポリマー、コンポジットポリマーおよび界面活性剤）を含む、このようなモノマーの市販の製品および組成物としての使用および応用に関する。


40

【0004】

この新規モノマーは、一般構造式

【0005】

【化1】



10

を有するメチレン - ジケトンモノマーの骨格に関する。

【0006】

このようなモノマーを用いて製造される製品としては、例えば、重合可能な組成物およびこの組成物から作られるポリマー、例えば、インク、接着剤、コーティング、シーラント、反応型枠、繊維、膜、シート、医療用ポリマー、コンポジットポリマーおよび界面活性剤が挙げられる。

【背景技術】

【0007】

(2. 背景)

メチレンマロネートモノマーは、例えば、以下の米国特許、即ち、米国特許第2,313,501号；同第2,330,033号；同第3,221,745号；同第3,523,097号；同第3,557,185号；同第3,758,550号；同第3,975,422号；同第4,049,698号；同第4,056,543号；同第4,160,864号；同第4,931,584号；同第5,142,098号；同第5,550,172号；同第6,106,807号；同第6,211,273号；同第6,245,933号；同第6,420,468号；同第6,440,461号；同第6,512,023号；同第6,610,078号；同第6,699,928号；同第6,750,298号；特許公開第2004/0076601号；WO/2012/054616A2；WO2012/054633A2に開示されている。

20

【0008】

これら特定の刊行物に記載されるように、メチレンマロネートは、広範囲の化学製品で有用な原材料の大スケール骨格の基礎を作製する能力を有する。

【0009】

メチレン - ジケトンモノマーおよびこれらの関連するモノマー系の製品およびポリマー系の製品は、工業用途、消費用途、医療用途で有用であることが想定されている。具体的には、メチレン - ジケトンモノマーは、活性メチレン基に隣接するケトン基の組み込みが、利用またはさらなる官能基化のときにモノマーの分解しやすさを減らすという点で他のモノマーよりも利益を与えるだろう。実際に、多くの他のモノマーとは異なり、メチレン - ジケトンモノマーおよびこの製品は、持続可能な経路によって製造することができ、環境に優しく、生物学的に優しいように設計することができ、このように、多くの製品が、一般的に「環境に優しい(green)」と考えることができる。

40

【0010】

従って、当該技術分野で、新規メチレン - ジケトンモノマーを合成する方法、新しい重合可能な組成物を配合する方法、この骨格に基づいてポリマー生成物を得る方法の必要性が存在する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0011】

【特許文献1】米国特許第2,313,501号明細書

50

【特許文献 2】米国特許第 2,330,033 号明細書
 【特許文献 3】米国特許第 3,221,745 号明細書
 【特許文献 4】米国特許第 3,523,097 号明細書
 【特許文献 5】米国特許第 3,557,185 号明細書
 【特許文献 6】米国特許第 3,758,550 号明細書
 【特許文献 7】米国特許第 3,975,422 号明細書
 【特許文献 8】米国特許第 4,049,698 号明細書
 【特許文献 9】米国特許第 4,056,543 号明細書
 【特許文献 10】米国特許第 4,160,864 号明細書
 【特許文献 11】米国特許第 4,931,584 号明細書
 【特許文献 12】米国特許第 5,142,098 号明細書
 【特許文献 13】米国特許第 5,550,172 号明細書
 【特許文献 14】米国特許第 6,106,807 号明細書
 【特許文献 15】米国特許第 6,211,273 号明細書
 【特許文献 16】米国特許第 6,245,933 号明細書
 【特許文献 17】米国特許第 6,420,468 号明細書
 【特許文献 18】米国特許第 6,440,461 号明細書
 【特許文献 19】米国特許第 6,512,023 号明細書
 【特許文献 20】米国特許第 6,610,078 号明細書
 【特許文献 21】米国特許第 6,699,928 号明細書
 【特許文献 22】米国特許第 6,750,298 号明細書
 【特許文献 24】米国特許出願公開第 2004/0076601 号明細書
 【特許文献 25】国際公開第 2012/054616 号
 【特許文献 26】国際公開第 2012/054633 号

【発明の概要】

【0012】


本発明の目的および利点は、以下に記載され、以下の記載から明らかであろう。本発明のさらなる利点は、明細書の記載およびこの特許請求の範囲に具体的に指摘される方法およびシステムによって、および添付の図面からも理解されるだろう。

【0013】

一態様では、本発明は、構造

【0014】

【化2】



を有するメチレン - ジケトンモノマーを提供し、式中、R₁ および R₂ は、独立して、C₁ - C₁₅ アルキル、C₂ - C₁₅ アルケニル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、またはアルコキシ - (C₁ - C₁₅ アルキル)であり、それぞれ、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C

10

20

30

40

50

$C_1 - C_{1-5}$ アルキルチオ、ヒドロキシリ、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよく；

または

R_1 および R_2 は、これらが結合する原子と共に、5 - 7員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、 $C_1 - C_{1-5}$ アルキル、ハロ - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、 $C_3 - C_6$ シクロアルキル、ハロ - ($C_3 - C_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、アリール、アリール - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、ヘテロアリール、 $C_1 - C_{1-5}$ アルコキシ、 $C_1 - C_{1-5}$ アルキルチオ、ヒドロキシリ、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい。

10


【0015】

別の態様では、本発明は、メチレン - ジケトンモノマーを製造する方法を提供し、この方法は、

(a) 構造式

【0016】

【化3】




20

を有する - ジケトン試薬を、適切な条件で十分な時間、場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下、場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下、ホルムアルデヒド供給源と反応させ、反応複合体を生成することと；

(b) 反応複合体からメチレン - ジケトンモノマーを単離することと
を含み、ここで、メチレン - ジケトンモノマーは、構造式

【0017】

【化4】



30

を有し、式中、 R_1 および R_2 のそれぞれの場合は、独立して、 $C_1 - C_{1-5}$ アルキル、 $C_2 - C_{1-5}$ アルケニル、ハロ - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、 $C_3 - C_6$ シクロアルキル、ハロ - ($C_3 - C_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、アリール、アリール - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、またはアルコキシ - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)であり、それぞれ、場合により、 $C_1 - C_{1-5}$ アルキル、ハロ - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、 $C_3 - C_6$ シクロアルキル、ハロ - ($C_3 - C_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、アリール、アリール - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、ヘテロアリール、 $C_1 - C_{1-5}$ アルコキシ、 $C_1 - C_{1-5}$ アルキルチオ、ヒドロキシリ、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよく；

40

または

50

R_1 および R_2 は、これらが結合する原子と共に、5 - 7 員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、 $C_1 - C_{1-5}$ アルキル、ハロ - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、 $C_3 - C_6$ シクロアルキル、ハロ - ($C_3 - C_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシリル - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、アリール、アリール - ($C_1 - C_{1-5}$ アルキル)、ヘテロアリール、 $C_1 - C_{1-5}$ アルコキシ、 $C_1 - C_{1-5}$ アルキルチオ、ヒドロキシリル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてよい。

【0018】

特定の実施形態では、本明細書の本発明の方法は、

i . 反応複合体またはこの一部と、エネルギー移動手段とを接触させ、メチレン - ジケトンモノマーを含む蒸気相を製造することと；

i i . この蒸気相からメチレン - ジケトンモノマーを集めることと
によって、メチレン - ジケトンを単離する工程を含む。

【0019】

他の実施形態では、本明細書の本発明の方法は、

i . 反応複合体またはこの一部を約 130 から約 300 の温度まで加熱し、メチレン - ジケトンモノマーを含む蒸気相を製造することと；

i i . この蒸気相からメチレン - ジケトンモノマーを集めることと
によって、メチレン - ジケトンを単離することを含む。

【0020】

さらに他の実施形態では、本発明の方法は、

(a) 約 60 から約 130 の開始温度；

(b) 大気圧

の反応条件で行われる。

【0021】


別の態様では、本発明は、メチレン - ジケトンモノマーを調製する方法を提供し、この方法は、

(a) 構造式

【0022】

【化5】

20



を有する - ジケトン試薬を、適切な条件で十分な時間、場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下、場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下、ホルムアルデヒド供給源と反応させ、反応複合体を生成することと；

(b) 反応複合体またはこの一部とエネルギー移動手段とを約 150 から約 300 の温度で接触させて反応複合体またはこの一部を蒸気相として提供することと；


(c) 反応複合体またはこの一部からメチレン - ジケトンモノマーを単離することと
を含み、ここで、メチレン - ジケトンモノマーは、構造式

【0023】

30

40

【化6】



を有し、式中、R₁およびR₂のそれぞれの場合は、独立して、C₁-C₁₅アルキル、C₂-C₁₅アルケニル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール-(C₁-C₁₅アルキル)、またはアルコキシ-(C₁-C₁₅アルキル)であり、それぞれ、場合により、C₁-C₁₅アルキル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリール、C₁-C₁₅アルコキシ、C₁-C₁₅アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよく；

10

または

R₁およびR₂のそれぞれの場合は、これらが結合する原子と共に、5-7員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、C₁-C₁₅アルキル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリール、C₁-C₁₅アルコキシ、C₁-C₁₅アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい。

20

【0024】

別の態様では、本発明は、本発明のメチレン-ジケトンモノマーを含む重合可能な組成物を提供する。

30

【0025】

特定の実施形態では、重合可能な組成物は、約90秒未満、約60秒未満、約30秒未満、または約15秒未満の時間で、基材にガラスを結合させることができる。

【0026】

特定の他の実施形態では、メチレン-ジケトンモノマーを含む重合可能な組成物は、さらに、酸性安定化剤、遊離ラジカル安定化剤、金属イオン封鎖剤、硬化促進剤、レオロジー調整剤、可塑剤、チキソトロピー剤、天然ゴム、合成ゴム、充填剤および補強剤からなる群から選択される少なくとも1種類の添加剤を含む。

40

【0027】

別の態様では、本発明は、本発明のメチレン-ジケトンモノマーを含む接着剤製品を提供する。

【0028】

特定の実施形態では、接着剤製品は、貯蔵寿命が少なくとも1年である。

【0029】

別の態様では、本発明は、1種類以上のメチレン-ジケトンモノマーまたはこの重合可能な組成物の重合によって作られるポリマーを提供する。

【0030】

特定の実施形態では、本発明のポリマーは、シーラント、コーティング、布地の繊維、水処理ポリマー、インク担体、塗料担体、包装フィルム、型枠、医療用ポリマー、ポリマ

50


ー膜、ポリマー繊維、またはポリマーシートとして有用である。

【0031】

特定の他の実施形態では、本発明のポリマーは、以下の式の繰り返し単位を有し、

【0032】

【化7】



10

式中、RおよびR'は、独立して、C₁-C₁₅アルキル、C₂-C₁₅アルケニル、
ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シク
ロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール
、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール-(C₁
-C₁₅アルキル)またはアルコキシ-(C₁-C₁₅アルキル)であり、それぞれ、場合
により、C₁-C₁₅アルキル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアル
キル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C
₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリ
ール、C₁-C₁₅アルコキシ、C₁-C₁₅アルキルチオ、ヒドロキシリル、ニトロ、アジ
ド、シアノ、アシリオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい。

20


【0033】

別の態様では、本発明は、場合により、熱移動剤の存在下；場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下；場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下、-ジケトンとホルムアルデヒド供給源とを反応させることによって調製されるオリゴマー複合体を提供する。特定の実施形態では、オリゴマー複合体は、構造式

30

【0034】

【化8】



40

を有する2から12個の繰り返し単位を有し、式中、RおよびR'は、独立して、C₁
-C₁₅アルキル、C₂-C₁₅アルケニル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-
C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシ
クリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、

50

ヘテロアリールまたはヘテロアリール - (C₁ - C₁₅ アルキル) またはアルコキシ - (C₁ - C₁₅ アルキル) であり、それぞれ、場合により、C₁ - C₁₅ アルキル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリール、C₁ - C₁₅ アルコキシ、C₁ - C₁₅ アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシリオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい。

【0035】

さらに別の態様では、本発明は、本発明の方法に従って調製されたメチレン - ジケトンモノマーを提供する。

10

【0036】

本発明が関する技術分野の当業者が、本明細書に記載する本発明をどのように製造し、使用するかを簡単に理解できるように、この好ましい実施形態を図面を参照しつつ以下に詳細に記載する。

【図面の簡単な説明】

【0037】

【図1】5,5-ジメチルヘキサン-2,4-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

20

【図2】5,5-ジメチルヘキサン-2,4-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

【図3】ヘプタン-3,5-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

20

【図4】5-メチルヘキサン-2,4-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレン - ジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

【図5】1-フェニルブタン-1,3-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

【図6】1-フェニルブタン-1,3-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

30

【図7】1,3-ジフェニルプロパン-1,3-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

【図8】ノナン-4,6-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

30

【図9】ノナン-4,6-ジオンとホルムアルデヒドの反応によって作られるメチレンジケトン反応生成物の証拠を示すNMRスペクトルを示す。

【発明を実施するための形態】

【0038】


概要

本発明は、メチレン - ジケトンモノマーを製造するためのKnoevenagel反応の使用および適用の際に、新規で非自明な改良および改変を提供する。

40

【0039】

【化9】



【0040】

改変Knoevenagel反応

上の反応スキームは、直接的な縮合反応を示しているが、特定の場合に中間体種（オリ

50

ゴマー複合体)を生成してもよいことを発見した。次いで、オリゴマー複合体をクラッキングし、モノマー生成物を得てもよい。当業者が理解するように、この反応スキームは、副反応および望ましくない生成物、および未反応の出発物質も得られることがあり、これらから、メチレン-ジケトンモノマーをその後単離する。

【0041】

定義

別途定義がされていない限り、本明細書で使用するあらゆる技術用語および科学用語は、本発明が属する分野の当業者が一般的に理解する意味を有する。以下の参考文献は、本発明で使用する多くの用語の一般的な定義を当業者に与える。Singleton et al., Dictionary of Microbiology and Molecular Biology (2nd ed. 1994); The Cambridge Dictionary of Science and Technology (Walker ed., 1988); The Glossary of Genetics, 5th Ed., R. Rieger et al. (eds.), Springer Verlag (1991); およびHale & Marham, The Harper Collins Dictionary of Biology (1991)。本明細書で使用する場合、以下の用語は、別途明記されていない限り、以下に属する意味を有する。

10

【0042】

本明細書で使用する場合、「メチレン-ジケトンモノマー」という用語は、コアとなる式 - - - - C(O) - C(=CH₂) - C(O) - - - - を有する化合物を指す。

20

【0043】

ここで使用する場合、「-ジケトン」という用語は、コアとなる式 - - - - C(O) - CH₂ - C(O) - - - - を有する化合物を指す。

【0044】

本明細書で使用する場合、「反応複合体」という用語は、-ジケトン出発物質とホルムアルデヒド供給源を反応させた後に得られる物質を指す。このような反応複合体は、限定されないが、メチレン-ジケトンモノマー、オリゴマー複合体、不可逆性の複合不純物、出発物質、または潜在的な酸を生成する不純物を含んでいてもよい。

30

【0045】

本明細書で使用する場合、「反応容器」という用語は、試薬、溶媒、触媒または他の物質を反応のために合わせてもよい任意の容器を指す。このような反応容器は、金属、セラミックまたはガラスのような、当業者が知っている任意の材料から作られていてもよい。

【0046】

本明細書で使用する場合、「蒸気相」という用語は、限定されないが、蒸気化したメチレン-ジケトンモノマー、蒸気化した出発物質；蒸気化した溶媒、または蒸気化した不純物を含んでいてもよい気相を指す。

【0047】

本明細書で使用する場合、「回収する」または「得る」または「単離する」という用語は、本明細書に記載するいずれかの方法による、反応混合物、蒸気相、または凝縮した蒸気相からのモノマーの除去を指すが、望ましい生成物は、精製された形態でなくてもよい。「クラッキングする」という用語は、オリゴマー複合体の解重合を示すためにも用いられる。望ましいメチレン-ジケトンモノマーは、反応複合体中にみられるオリゴマー複合体を「クラッキングする」ことによって得られてもよい。

40

【0048】

本明細書で使用する場合、「立体的に嵩高い」という用語は、分子内の基の大きさが、関連するもっと小さな分子で観察される化学反応を抑えるような化合物を指す。

【0049】

本明細書で使用する場合、「揮発性」および「非揮発性」という用語は、揮発性の場合には、通常の温度および圧力で簡単に蒸発可能な化合物を指し、または、非揮発性の場合

50

には、通常の温度および圧力で簡単に蒸発可能ではない化合物を指す。

【0050】

本明細書で使用する場合、「エネルギー移動手段」という用語は、通常は、限定されないが、反応複合体を約150から約300の温度までばやく加熱することによって反応複合体を揮発させることができ可能な手段を指す。このようなエネルギー移動手段としては、限定されないが、熱移動剤、熱移動表面、レーザーおよび放射線源が挙げられる。

【0051】

本明細書で使用する場合、「熱移動剤」という用語は、高温を達成し、この温度を反応混合物に移動することができる物質を指す。このような熱移動剤は、典型的には、約150から約300の温度に達することができ、限定されないが、シリカ、シリコーン油、鉱物油、石油系熱移動油または合成化学系熱移動油が挙げられる。特定の実施形態では、熱移動剤は、あらかじめ作製した反応複合体であってもよい。

10

【0052】

本明細書で使用する場合、「あらかじめ作製した反応複合体」という用語は、蒸気化工程(b)の前に本明細書に記載する反応工程(a)によって調製される、本明細書で定義する反応複合体を指す。このようなあらかじめ作製した反応複合体を、蒸気化工程(b)の1年前まで、6ヶ月前まで、3ヶ月前まで、1ヶ月前まで、2週間前まで、1週間前まで、3日前まで、または1日前までに作製してもよい。このような場合に、蒸気化工程(b)は、新しく調製した反応複合体に対して行われる。特定の態様では、あらかじめ作製した反応複合体は、本明細書で定義するオリゴマー複合体を指していてもよい。

20

【0053】

本明細書で使用する場合、「酸性溶媒が実質的に存在しない」のように、「実質的に存在しない」という用語は、反応混合物全体と比較して、具体的な構成要素を1重量%未満含む反応混合物を指す。特定の実施形態では、「実質的に存在しない」は、反応混合物全体と比較して、具体的な構成要素を0.7重量%未満、0.5重量%未満、0.4重量%未満、0.3重量%未満、0.2重量%未満、または0.1重量%未満を指す。特定の他の実施形態では、「実質的に存在しない」は、反応混合物全体と比較して、具体的な構成要素を1.0重量%未満、0.7重量%未満、0.5重量%未満、0.4重量%未満、0.3重量%未満、0.2重量%未満、0.1重量%未満を指す。

30

【0054】

本明細書で使用する場合、例えば、本発明の「安定化された」分子またはこれを含む組成物という観点で、「安定化された」という用語は、本発明の分子(またはこの組成物)が、時間経過とともに実質的に重合せず、実質的に硬化したり、ゲルを形成したり、増粘したりせず、または、他の方法で時間経過とともに粘度が上昇したりせず、および/または、時間経過とともに最低限の硬化速度の低下を示す(即ち、硬化速度が維持される)傾向を指す。

【0055】

本明細書で使用する場合、例えば、改良された「貯蔵寿命」を有する本発明の分子という観点で、「貯蔵寿命」という用語は、所定の期間、例えば、1ヶ月、6ヶ月、または1年以上も安定化された本発明の分子を指す。

40


【0056】

例示的な実施形態の記載

本発明のメチレン-ジケトンモノマーは、適切な反応条件で-ジケトンとホルムアルデヒドとの改変Knoevenagel縮合反応によって作られてもよい。一般的な反応スキームを以下に与える。

【0057】

【化10】



【0058】


改変 Knoevenagel 反応メチレン - ジケトンモノマー

10

一様では、本発明は、以下の構造

【0059】

【化11】



20

を有するメチレン - ジケトンモノマーを提供し、式中、 R_1 および R_2 のそれぞれの場合は、独立して、 $\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル、 $\text{C}_2\text{--}\text{C}_{15}$ アルケニル、ハロ - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、 $\text{C}_3\text{--}\text{C}_6$ シクロアルキル、ハロ - ($\text{C}_3\text{--}\text{C}_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、アリール、アリール - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)またはアルコキシ - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)であり、それぞれ、場合により、 $\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル、ハロ - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、 $\text{C}_3\text{--}\text{C}_6$ シクロアルキル、ハロ - ($\text{C}_3\text{--}\text{C}_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、アリール、アリール - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、ヘテロアリール、 $\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルコキシ、 $\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキルチオ、ヒドロキシリル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよく；

または

R_1 および R_2 は、これらが結合する原子と共に、5 - 7員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、 $\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル、ハロ - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、 $\text{C}_3\text{--}\text{C}_6$ シクロアルキル、ハロ - ($\text{C}_3\text{--}\text{C}_6$ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、アリール、アリール - ($\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキル)、ヘテロアリール、 $\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルコキシ、 $\text{C}_1\text{--}\text{C}_{15}$ アルキルチオ、ヒドロキシリル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい。

30


【0060】

特定の実施形態では、本発明は、構造式

40

【0061】

【化12】



10


を有するメチレン - ジケトンモノマーを提供し、式中、R₁ および R₂ のそれぞれの場合は、独立して、C₁ - C₆ アルキル、ハロ - (C₁ - C₆ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、それぞれ、場合により、ハロまたは C₁ - C₆ アルコキシで置換されていてもよい。

【0062】

さらに他の実施形態では、本発明は、構造式

【0063】

【化13】



20

を有するメチレン - ジケトンモノマーを提供し、式中、R₁ および R₂ のそれぞれの場合は、独立して、C₁ - C₆ アルキルまたはアリールである。

【0064】

30

試薬


本発明のメチレン - ジケトンモノマーを製造するための反応は、 - ジケトン前駆体およびホルムアルデヒド供給源といった少なくとも 2 種類の試薬を含む。

【0065】

特定の実施形態では、本明細書に開示する例示的な実施形態のメチレン - ジケトン前駆体は、炭素で縮合反応を受けることができる - ジケトンを含む。 - ジケトン前駆体としては、限定されないが、構造式

【0066】

【化14】



40

を有する分子が挙げられ、式中、R₁ および R₂ のそれぞれの場合は、独立して、C₁ - C₁₅ アルキル、C₂ - C₁₅ アルケニル、ハロ - (C₁ - C₁₅ アルキル)、C₃ - C₆ シクロアルキル、ハロ - (C₃ - C₆ シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル - (C₁ - C₁₅ アルキル)、アリール、アリール - (C₁ - C₁₅ アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール - (C₁ - C₁₅ アルキル) またはアルコキシ - (

50

C₁-C₁₅アルキル)であり、それぞれ、場合により、C₁-C₁₅アルキル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリール、C₁-C₁₅アルコキシ、C₁-C₁₅アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい;

または

R₁およびR₂これらが結合する原子と共に、5-7員環のヘテロ環を形成し、この環は、場合により、C₁-C₁₅アルキル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリール、C₁-C₁₅アルコキシ、C₁-C₁₅アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてもよい。

10

【0067】

特定の他の実施形態では、本発明は、以下の具体的に特定された-ジケトン前駆体を想定する:特に、1,3-ジメチル-プロパン-1,3-ジオン、1,3-ジエチル-プロパン-1,3-ジオン、1-エチル-3-メチル-プロパン-1,3-ジオン、1,3-ジプロピル-プロパン-1,3-ジオン、1,3-ジブチル-プロパン-1,3-ジオン、および1,3-ジフェニル-プロパン-1,3-ジオン。

20

【0068】

-ジケトン前駆体は、任意の商業的な供給源を含む任意の供給源から誘導されてもよい、または得られてもよく、天然物、他の化合物から誘導されてもよく、他の方法によつて合成されてもよい。特定の実施形態では、-ジケトン前駆体は、「環境に優しい」供給源から得られる。例えば、-ジケトン前駆体は、例えば、微生物が、発酵の直接的な代謝副生成物である-ジケトン前駆体を生成する発酵產生系、または微生物が、発酵の代謝副生成物を生成し、次いで、安価に望ましい-ジケトン前駆体に変換することができる発酵產生系によって、生物学的供給源から誘導することができる。これらの発酵產生系は、当該技術分野でよく知られており、具体的には、望ましい-ケトン前駆体産物を产生するように設計された天然または遺伝子操作された微生物から誘導されるいづれかの微生物または両方の微生物、例えば、組み換えまたは遺伝子操作されたE s c h e r i c h i a c o l i を利用してもよい。

30

【0069】

-ジケトン前駆体をホルムアルデヒド供給源と反応させる。本発明の方法は、任意の適切なホルムアルデヒド供給源も想定している。例えば、ホルムアルデヒドは、別の化学種(例えば、パラホルムアルデヒド)から合成されてもよく、誘導されてもよく、または、天然物またはある種の他の適切な供給源から得られてもよい。特定の実施形態では、ホルムアルデヒドは、気体の形態で導入される。ホルムアルデヒドおよびパラホルムアルデヒドの市販供給源は、簡単に入手可能であり、例えば、トリオキサンおよびホルマリン(例えば、ホルムアルデヒド水溶液)を挙げることができる。ホルムアルデヒド供給源は、パラホルムアルデヒド、ホルマリン、トリオキサンまたは気体状ホルムアルデヒドであつてもよい。特定の実施形態では、ホルムアルデヒドは、パラホルムアルデヒドから得られる。例示的な実施形態では、ホルムアルデヒド供給源は、反応容器内で熱によってホルムアルデヒドに分解するパラホルムアルデヒドである。ホルムアルデヒドを反応容器に提供する他の手段、例えば、気体状ホルムアルデヒド流を利用してもよいことが想定される。

40

【0070】

触媒

特定の実施形態では、メチレン-ジケトンを調製する方法は、適切な触媒の存在下で行われる。しかし、特定の反応は、触媒の存在を必要としない場合もあることが想定される。

50

【0071】

特定の実施形態では、使用可能な触媒としては、限定されないが、塩基性触媒、例えば、酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸亜鉛、二酢酸亜鉛二水和物、酢酸アルミニウム、酢酸カルシウム、酢酸マグネシウム、酸化マグネシウム、酢酸銅、酢酸リチウム、酸化アルミニウム、または酸化亜鉛が挙げられる。

【0072】

さらなる実施形態では、触媒としては、限定されないが、酸性触媒、例えば、パラトルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、三フッ化ホウ素、過塩素酸亜鉛、硫酸化した酸化ジルコニウム、硫酸化した酸化チタン、塩化リチウム、三フッ化ホウ素エーテラート、硫酸第二鉄、オキシ塩化ジルコニウム、塩化第二銅、四塩化チタン、または塩化亜鉛が挙げられる。10

【0073】

さらに他の例示的な触媒は、不均一系触媒である。さらの他の例示的な触媒は、酵素触媒である。例示的な酵素は、Novozymeから入手可能なNovozym(登録商標)435である。Novozym 435は、エステル製造に特に有用な、非特異的なりバーゼを固定した粒状物である。中性触媒としては、シリカおよび他の不溶性表面活性剤も挙げることができる。

【0074】

なおさらなる実施形態では、両性触媒としては、限定されないが、酸化アルミニウム、酢酸アルミニウム、酢酸亜鉛、酢酸マグネシウムおよび酸化亜鉛を挙げることができる。20

【0075】

さらに他の実施形態では、本願発明者らは、驚くべきことに、また、予想できないことに、本発明の合成反応を行うのに触媒が必要ないことを発見した。具体的には、この実施形態では、熱を加える前に、反応開始時に、反応容器にすべての試薬を加えて反応を行うことができる。ホルムアルデヒド供給源は、この実施形態では、好ましくは、固体のパラホルムアルデヒドであり、熱を加える前に、マロン酸エステルを含む他の試薬とともに加える。この反応は、驚くべきことに、迅速に、連続的な態様で行うことができ、予想できないことに、有害な副生成物、望ましくない重合複合体の生成およびモノマー生成物の分解を抑制するか、または実質的に最低限にする。

【0076】

溶媒
本発明は、酸性溶媒または非酸性溶媒を含むか、または場合により、溶媒をまったく含まない合成反応を想定する。

【0077】

非酸性溶媒としては、限定されないが、テトラヒドロフラン、クロロホルム、ジクロロメタン、トルエン、ヘプタン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、ジブチルエーテルおよびヘキサンを挙げることができる。

【0078】

酸性溶媒としては、限定されないが、酢酸およびプロピオン酸を挙げることができる。

【0079】

特定の実施形態では、酸性溶媒は、回収直前に加える。

【0080】

特定の他の実施形態では、場合により、溶媒を必要としない。この無溶媒手法は、全体的な製造費を減らすだけではなく、本発明の方法によって生じる環境への悪影響を減らすのにも役立ち、即ち、2-メチレン-1,3-二置換-プロパン-1,3-ジオンを合成する環境に優しい手法を与える。この条件の利点は、不純物、例えば、ケタールおよび他の潜在的な酸を生成する種の生成を抑制するか、または最低限にすることである。

【0081】

さらに他の実施形態では、本願発明者らは、驚くべきことに、また、予想できないことに、本発明の合成反応を溶媒と触媒が存在しない状態で行ってもよいことを発見した。具40

体的には、この実施形態では、溶媒が存在しない状態で、熱を加える前に、反応開始時に、反応容器にすべての試薬を加えて反応を行うことができる。ホルムアルデヒド供給源は、この実施形態では、好ましくは、固体のパラホルムアルデヒドであり、熱を加える前に、マロン酸エステルを含む他の試薬とともに加える。この反応は、驚くべきことに、迅速に、連続的な様で行うことができ、予想できないことに、有害な副生成物、望ましくない重合複合体の生成およびモノマー生成物の分解を抑制するか、または実質的に最低限にする。

【0082】

安定化

本発明の特定の実施形態は、アニオン重合を行うことができるモノマーを提供する。従って、望ましくない重合を防ぎ、貯蔵寿命を延ばすために、特定の例示的な実施形態は、適切な酸性安定化剤、例えば、トリフルオロメタンスルホン酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、ジフルオロ酢酸、トリクロロ酢酸、リン酸、ジクロロ酢酸、クロロジフルオロ酸などの酸を含む。酸性安定化剤は、貯蔵寿命を、例えば、1年以上まで延ばすために、モノマーまたはポリマー組成物に加えることが可能な任意の物質を含んでいてもよい。このような酸性安定化剤は、 pK_a が、例えば、-約15から約5、または-約15から約3、または-約15から約1、または-2から、-約2から約2、または約2から約5、または約3から約5の範囲であってもよい。

10

【0083】

反応条件

本発明の特定の実施形態では、出発物質である前駆体を、触媒（例えば、無水酢酸亜鉛）存在下、60 - 130（例えば、100）で少なくとも約30分間パラホルムアルデヒドと反応させる。次いで、得られた中間体物質（例えば、オリゴマー複合体）を、150から270に設定した熱い表面に加えることによって、熱によってビニル含有生成物に解重合する。次いで、得られた未精製モノマーを、例えば、蒸留、分留または他の分離方法によって精製する。

20

【0084】

典型的な実験室スケールの反応では、3ヶ所250mL丸底反応フラスコに、オーバーヘッドスターーラー、加熱マントル、温度コントローラに接続した温度プローブを取り付けた。この反応フラスコを、フードの背後で十分に排気させ、圧力が溜まる可能性を減らした。この反応フラスコに、-ジケトン（前駆体）、パラホルムアルデヒド（1.8当量）および酢酸亜鉛（0.001当量）を加えた。熱を加える前に、このフラスコの内容物を約2時間、十分に混合した。最初の混合時間の後、温度コントローラを100に設定した。不均質な反応混合物を加熱し、分解および発熱の開始の温度を記録する。すばやく温度上昇が観察されたら、加熱を止めた。発熱がおさまったら、加熱マントルをすぐにはずし、反応混合物（本明細書では「反応複合体」）を室温まで冷却し、オリゴマー混合物を得た。

30

【0085】

反応複合体からメチレン-ジケトンモノマーを単離するために、4ヶ所の適切な丸底フラスコに、メカニカルスターーラー、加熱マントル、温度コントローラに接続した熱電対、さらなる漏斗、Claisenアダプタ、1ヶ所丸底フラスコに接続した減圧アダプタを取り付け、これを氷浴に入れた。このシステムを排気して低圧にした（1-250mmHg）。上のさらなる漏斗に、オリゴマー混合物を加えた。次いで、接続した加熱マントルによって反応フラスコを150-270にした。フラスコ内の温度が望ましい範囲に達したら、反応フラスコへのオリゴマー（反応複合体）の滴下による添加を開始した。設定温度が望ましい範囲に維持されるように、添加速度を維持した。添加が終わった後、加熱マントルを止め、システムを室温まで冷却し、この時点で系を大気圧に開放した。次いで、分析のために小分けを採取し、残ったクラッキングした蒸留物をさらに分留によって蒸留して純度を高めるか、または冷蔵庫に入れた。

40

【0086】

50

本明細書に提示する例を与えるために、この一般的な反応スキームを利用した。さまざまな得られる例に起因して、本明細書に記載する多様なメチレン - ジケトンモノマーを提供するために、この一般的な反応スキームを利用可能であることが想定される。さらに、効率および得られる生成物の純度を高めるために、この一般的な反応スキームを改変してもよいことが想定される。

【0087】

合成方法

別の態様では、本発明は、本明細書に開示する反応スキームに従ってメチレン - ジケトンモノマーを調製する方法を提供する。

【0088】


10

特定の実施形態では、メチレン - ジケトンモノマーを調製する方法は、

(a) 構造式

【0089】

【化15】




20

を有する - ジケトン試薬を、適切な条件で十分な時間、場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下、場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下、ホルムアルデヒド供給源と反応させ、反応複合体を生成することと；

(b) 反応複合体からメチレン - ジケトンモノマーを単離することと
を含み、ここで、メチレン - ジケトンモノマーは、構造式

【0090】

【化16】



30

を有し、式中、R₁ および R₂ は、上に定義される。

【0091】

40

特定の実施形態では、この反応は、約 60 から約 130 の温度、大気圧で開始されてもよい。ホルムアルデヒド供給源によっては、反応条件を変えてよいことが想定される。例えば、パラホルムアルデヒドを反応容器内で利用する場合、初期温度は、反応で利用可能な遊離ホルムアルデヒドを作るのに十分高くなければならない。別のホルムアルデヒド供給源を利用する場合、当業者は、これに従って反応条件を変えてよいことを理解するだろう。例示的な供給源としては、パラホルムアルデヒド、ホルマリン、トリオキサン、気体状ホルムアルデヒド、またはホルムアルデヒドが遊離する任意の反応または方法が挙げられる。

【0092】

50

他の実施形態では、反応複合体またはこの一部と、エネルギー移動手段とを接触させ、メチレン - ジケトンモノマーを含む蒸気相を製造することと；蒸気相からメチレン - ジケトンモノマーを集めることによって、メチレン - ジケトンモノマーを反応複合体

から単離してもよい。

【0093】

さらに他の実施形態では、メチレン - ジケトンモノマーを反応複合体からすぐに単離してもよく、または、後の時間まで、反応複合体を好ましくは冷蔵庫で保存してもよい。例示的な実施形態では、反応複合体は、メチレン - ジケトンモノマーを単離する前に酸で安定化されていない。

【0094】

他の実施形態では、メチレン - ジケトンモノマーを単離するために、反応複合体またはこの一部を蒸気相になるまで加熱し、凝縮させてもよい。反応複合体を約 130 から 10 約 300 までの温度に加熱してもよい。

【0095】

さらに他の実施形態では、モノマーの単離を容易にするために、反応複合体またはこの一部をエネルギー移動手段と接触させてもよい。例示的な実施形態では、反応複合体またはこの一部を非常に短時間、例えば、15 分未満、好ましくは1分未満、さらに好ましくは30秒未満、1秒未満で蒸気化してもよい。特定の例示的な実施形態は、反応工程中で反応複合体が生成するにつれて、連続的な様式で反応複合体を蒸気化することを想定する。

【0096】

例示的なエネルギー移動手段としては、熱移動剤、熱交換器、レーザー、マイクロ波エネルギー、音響エネルギー、電磁エネルギー、および放射線源、またはこれらの任意の組み合わせが挙げられる。エネルギー移動手段を操作し、反応複合体（またはこの一部）を迅速に蒸気化し、モノマー生成物を単離することができる。例えば、オリゴマー複合体を生成してもよく、エネルギー移動手段を利用し、オリゴマーを「クラッキング」または解重合し、モノマーを単離する。特定の実施形態では、オリゴマー複合体は、クラッキング時にモノマー生成物を与えることができる2単位から12単位のオリゴマーを含んでいてもよい。

【0097】

特定の例示的な実施形態では、熱移動剤は、加熱した不活性ガス、1つ以上の金属ビーズ、1つ以上のガラスビーズ、1つ以上の磁器ビーズ、砂、シリカ、シリコーン油、鉱物油、石油系熱移動油、合成化学系熱移動油、または反応複合体のあらかじめ作られた部分である。

【0098】

特定の他の実施形態では、熱交換器は、シェル & チューブ型熱交換器、プレート型熱交換器、断熱ホイール型熱交換器、フィンチューブ型熱交換器、プレートフィン型熱交換器、またはかき取り型熱交換器である。

【0099】

さらに他の実施形態では、反応複合体の蒸気相を凝縮させ、この凝縮物について、1つ以上のさらなる分離方法を行う。例えば、分離方法としては、単蒸留、分留、フラッシュ蒸留、蒸気蒸留、減圧蒸留、短経路蒸留、薄膜蒸留、反応蒸留、浸透気化、抽出蒸留、フラッシュエバボレーション、ロータリーエバボレーション、液 / 液抽出、遠心分離、またはこれらの任意の組み合わせ、および当業者が知っている他の技術のいずれかを含んでいてもよい。

【0100】

組成物

本発明のメチレン - ジケトンモノマーは、限定されないが、反応性モノマーに基づく組成物、反応性オリゴマーに基づく組成物および反応性ポリマーに基づく組成物を含む多くの組成物および生成物に組み込むことができる。

【0101】

基材（例えば、ガラススライドまたは4インチ×1インチのポリカーボネートサンプル）に1滴のモノマー組成物を置くことによって、例示的な組成物を分析することができる

。別のガラススライドまたはポリカーボネート片を、モノマーで覆った領域の上部に置いてプレスする。次いで、スライド上部をプレスしてから2つのスライドが密に結合するまでの時間をすぐに記録する。このような実施形態では、例示的な組成物は、約90秒未満、約60秒未満、約30秒未満、または約15秒未満で基材にガラスを結合させることができる。同様に、例示的な組成物は、約90秒未満、約60秒未満、約45秒未満、または約30秒未満で基材にポリカーボネートを結合させることができる。

【0102】

または、0.5mlのモノマーを、0.3mlの3%三級ブチルアンモニウムフルオリド(TBAF)のフタル酸ジブチル溶液と混合することによって、例示的な組成物を分析することができる。TBAF溶液を加えてから、激しく攪拌または混合しつつ混合物が固体になるまでの時間を記録する。このような実施形態では、この組成物は、3%三級ブチルアンモニウムフルオリド(TBAF)のフタル酸ジブチル溶液を加えてから約15秒未満、約10秒未満、または約7秒未満で固化する。

10

【0103】

または、さらに、0.5mlのモノマーを試験管に入れ、コルクストッパーで栓をし、モノマーが入った試験管を25℃に維持するか、またはオープン内で55℃または82℃に維持することによって、例示的な組成物を分析することができる。それぞれの場合に、保存安定性試験を大気圧で行う。モノマーがゲルまたは固体になる時間を記録する。このような実施形態では、この組成物は、25℃、大気圧で10日より長く、15日より長く、20日より長く、25日より長く、または30日より長く安定なままである。同様に、この組成物は、82℃、大気圧で約2時間より長く、約3時間より長く、または約4時間より長く安定なままである。

20

【0104】

例示的な組成物としては、限定されないが、接着剤、コーティング、シーラント、コンポジット、または界面活性剤が挙げられる。

【0105】

さらなるポリマー製品としては、限定されないが、シーラント、熱遮断コーティング、布地の繊維、水処理ポリマー、インク担体、塗料担体、包装フィルム、型枠、医療用ポリマー、ポリマー膜、ポリマー繊維またはポリマーシートが挙げられる。

30

【0106】

それぞれの場合に、例示的な組成物は、貯蔵寿命を延ばすため、また、材料の硬化開始を制御するために1種類以上の物質を含むように配合されてもよい。特定の実施形態では、この組成物は、組成物が少なくとも1ヶ月間、または少なくとも2ヶ月間、または少なくとも3ヶ月間、または少なくとも4ヶ月間、または少なくとも5ヶ月間、または少なくとも5から10ヶ月間、または少なくとも10から20ヶ月間、または少なくとも20から30ヶ月間安定であるように配合される。好ましくは、メチレン-ジケトンモノマーまたは他の市販の組成物または製品を含む接着剤組成物は、少なくとも1年間安定である。

【0107】

このような配合物質としては、酸性安定化剤、揮発性酸安定化剤、酸性気体、遊離ラジカル安定化剤、金属イオン封鎖剤、硬化促進剤およびレオロジー調整剤が挙げられる。

40

【0108】

例示的な実施形態は、例えば、トリフルオロメタンスルホン酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、ジフルオロ酢酸、トリクロロ酢酸、リン酸、ジクロロ酢酸、クロロジフルオロ酸などの酸を含む、当該技術分野で既知の任意の適切な酸性安定化剤を想定している。酸性安定化剤は、貯蔵寿命を、例えば、1年以上まで延ばすために、モノマーまたはポリマー組成物に加えることが可能な任意の物質を含んでいてもよい。このような酸性安定化剤は、pKaが、例えば、-約15から約5、または-約15から約3、または-約15から約1、または-2から、-約2から約2、または約2から約5、または約3から約5の範囲であってもよい。

50

【0109】

揮発性酸安定化剤としては、貯蔵寿命を延ばすため、また、貯蔵時に組成物の上にある蒸気相、例えば、酸性気体を安定化するために、モノマーまたはポリマー組成物に加えることができる任意の物質が挙げられる。このような揮発性酸安定化剤は、沸点が、例えば、約200 未満、約170 未満、または約130 未満であってもよい。

【0110】

酸性気体としては、貯蔵寿命を延ばすため、また、貯蔵時に組成物の上にある蒸気相を安定化するために、モノマーまたはポリマー組成物に加えることができる任意の気体状物質が挙げられる。このような酸性ガスとしては、限定されないが、SO₂ またはBF₃ を挙げることができる。

10

【0111】

これらの酸性安定化物質それぞれについて、このような酸性安定化剤は、約0.1 ppmから約100 ppm；約0.1 ppmから約25 ppm；または約0.1 ppmから約15 ppmの濃度で存在していてもよい。

【0112】

遊離ラジカル安定化剤としては、放置したときに物質の遊離ラジカル重合を安定化または阻害することができる任意の物質を挙げることができる。一実施形態では、遊離ラジカル安定化剤は、フェノール系遊離ラジカル安定化剤、例えば、HQ（ヒドロキノン）、MEHQ（メチル-ヒドロキノン）、BHT（ブチル化ヒドロキシトルエン）およびBHA（ブチル化ヒドロキシアニソール）である。特定の実施形態では、遊離ラジカル安定化剤は、0.1 ppmから10,000 ppm；0.1 ppmから3000 ppm；または0.1 ppmから1500 ppmの濃度で存在する。特定の他の実施形態では、特に、遊離ラジカルまたは紫外線による硬化を利用する場合、遊離ラジカル安定化剤は、0.1 ppmから1000 ppm；0.1 ppmから3000 ppm；または0.1 ppmから1500 ppmの濃度で存在する。

20

【0113】

金属イオン封鎖剤としては、紙または木材のような酸性塩を含む材料の結合を高めることができる任意の物質が挙げられる。このような金属イオン封鎖剤としては、限定されないが、クラウンエーテル、シリルクラウン、カリックスアレーンおよびポリエチレングリコールが挙げられる。金属イオン封鎖剤は、酸性塩を表面に塗布し、物質の硬化速度を制御する表面促進剤の有用性も高める。

30

【0114】

硬化促進剤としては、メチレン - ジケトンモノマーの硬化速度を加速することができる任意の物質が挙げられる。硬化促進剤としては、添付した組成物の容積全体にわたって硬化速度を加速することができる任意の物質が挙げられる。このような硬化促進剤としては、限定されないが、酢酸ナトリウムまたは酢酸カリウム；アクリル酸、マレイン酸または他の酸のナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩、銅塩およびコバルト塩；テトラブチルアンモニウムフルオリド、クロリドまたはヒドロキシドのような塩；または化学的に塩基性の物質、例えば、アミンおよびアミド、またはポリマーが結合した酸の塩、安息香酸塩、2,4-ペンタン二酸塩、ソルビン酸塩、またはプロピオン酸塩が挙げられる。このような硬化促進剤を例示的な組成物に直接加えてよく、または、組成物を加える前に、結合させるべき物質に塗布してもよい。

40

【0115】

レオロジー調整剤としては、例示的な組成物の粘度および特定の用途で有用性を大きくするためのチキソトロピー特性を変えることができる任意の物質が挙げられる。レオロジー調整剤としては、限定されないが、ヒドロキシエチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、ポリマー増粘剤、焼成シリカまたはこれらの組み合わせが挙げられる。

【0116】

特定の実施形態では、例示的な組成物は、強勒化剤を含んでいてもよい。このような強

50

10 韶化剤としては、限定されないが、アクリルゴム；ポリエステルウレタン；エチレン-酢酸ビニル；フッ素化ゴム；イソブレン-アクリロニトリルポリマー；クロロスルホン酸化ポリエチレン；ポリ酢酸ビニルのホモポリマー；およびエチレン、アクリル酸メチル、カルボン酸キュア部位を含むモノマーの組み合わせの反応生成物、いったん生成すると、処理助剤および酸化防止剤を実質的に含まない；およびこれらの組み合わせが挙げられる。特定の実施形態では、強靭化剤としては、エラストマー性である強靭化添加剤として特定の有機ポリマーの使用によって、ゴムによって強靭化されたシアノアクリレート組成物に関する米国特許第4,440,910号(O'Connor)に開示されるもの、即ち、ゴム状の性質をもつもの、例えば、アクリルゴム；ポリエステルウレタン；エチレン-酢酸ビニル；フッ素化ゴム；イソブレン-アクリロニトリルポリマー；クロロスルホン酸化ポリエチレン；およびポリ酢酸ビニルのホモポリマーが挙げられる。特定の実施形態では、強靭化剤は、アクリル酸メチルとエチレンのコポリマーであり、DuPontによって製造される、VAMAC、例えば、VAMAC N123およびVAMAC B-124という名称のエラストマー性ポリマーである。VAMAC N123およびVAMAC B-124は、DuPontによって、エチレン/アクリルエラストマーのマスターbatchであると報告されている。他の実施形態では、強靭化剤は、VAMAC B-124、N123、VAMAC G、VAMAC VMX 1012またはVCD 6200と呼ばれるDuPontの物質であってもよい。他の場合、強靭化剤は、(a)エチレン、アクリル酸メチル、カルボン酸キュア部位を含むモノマーの組み合わせの反応生成物、(b)エチレンとアクリル酸メチルのジポリマー、(a)および(b)の組み合わせを含むゴムで強靭化する要素であってもよく、反応生成物および/またはジポリマーがいったん生成すると、その後、補助助剤、例えば、剥離剤であるオクタデシルアミン(DuPontによって、Akzo NobelからARMEEN 18Dの名称で市販されることが報告されている。)、複雑な有機リン酸エステル(DuPontによって、R.T.Vanderbilt Co., Inc.からVANFRE VAMの商標名で市販されることが報告されている。)、ステアリン酸および/またはポリエチレングリコールエーテルワックス、酸化防止剤、例えば、置換ジフェニルアミン(DuPontによって、Uniroyal ChemicalからNAUGARD 445の商品名で市販されることが報告されている。)を実質的に含まない。このようなゴム強靭化剤の市販の例としては、VAMAC VMX 1012およびVCD 6200が挙げられ、これらも使用してもよい。

【0117】

メチレン-ジケトンモノマーを含有する例示的な組成物は、場合により、他の添加剤、例えば、可塑剤、チキソトロピー剤、天然ゴムまたは合成ゴム、充填剤、および補強剤なども含んでいてもよい。このような添加剤は、当業者ならよく知っている。

【0118】

メチレン-ジケトンモノマーを含有する例示的な組成物は、場合により、メチレン-ジケトンモノマーから作られるポリマーに柔軟性を付与する少なくとも1つの可塑剤を含んでいてもよい。可塑剤は、好ましくは、水分をほとんど含まないか、またはまったく含まず、モノマーの安定性または重合に顕著な影響を与えるべきではない。このような可塑剤は、接着剤またはポリマー製品の柔軟性が望ましい任意の用途で使用する重合した組成物に有用である。

【0119】

適切な可塑剤の例としては、限定されないが、クエン酸アセチルトリプチル、セバシン酸ジメチル、リン酸トリエチル、トリ(2-エチルヘキシル)ホスフェート、トリ(p-クレシル)ホスフェート、グリセリルトリアセテート、グリセリルトリブチレート、セバシン酸ジエチル、アジピン酸ジオクチル、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ラウリン酸、トリメリット酸トリオクチル、グルタル酸ジオクチル、およびこれらの混合物が挙げられる。好ましい可塑剤は、クエン酸トリプチルおよびクエン酸アセチルトリプチルである。幾つかの実施形態では、適切な可塑剤としては、ポリマー可塑剤、例え

10

20

30

40

50

ば、ポリエチレングリコール(PEG)エステルおよび保護されたPEGエステルまたはエーテル、ポリエステルグルタレートおよびポリエステルアジペートが挙げられる。

【0120】

約60重量%未満、または約50重量%未満、または約30重量%未満、または約10重量%未満、または約5重量%未満、または約1重量%未満の量の可塑剤を加えると、可塑剤を含まない重合したモノマーに比べ、重合したモノマーの膜強度(例えば、韌性)が大きくなる。

【0121】

メチレン-ジケトンモノマーを含有する例示的な組成物は、場合により、少なくとも1つのチキソトロピー剤(即ち、噴霧器、ローラーまたはこての力によって変形している間は高い流動性を示すが、放置されたときには流動性を失うという性質)も含んでいてよい。適切なチキソトロピー剤は、当業者に知られており、限定されないが、シリカゲル、例えば、イソシアヌ酸シリルで処理されたものが挙げられる。適切なチキソトロピー剤の例は、例えば、米国特許第4,720,513号または第4,510,273号に開示され、この開示内容は、この全体が本明細書に援用される。10

【0122】

メチレン-ジケトンモノマーを含有する例示的な組成物は、場合により、本発明の工業用組成物特に好ましい耐衝撃性を付与する少なくとも1つの天然ゴムまたは合成ゴムを含んでいてよい。適切なゴムは、当業者なら知っている。このようなゴムとしては、限定されないが、ジエン、スチレン、アクリロニトリル、およびこれらの混合物が挙げられる。適切なゴムの例は、例えば、米国特許第4,313,865号および同第4,560,723号に開示され、この開示内容は、この全体が本明細書に援用される。20

【0123】

メチレン-ジケトンモノマーを含有する例示的な組成物は、場合により、対衝撃性を付与するため、および/または構造強度を付与するため、または形状または形態を与えるために、天然ゴムまたは合成ゴム以外の1種類以上の他の補強剤(例えば、繊維強化剤)も含んでいてよい。このような薬剤の例は、当該技術分野でよく知られている。適切な繊維強化剤の例としては、PGAミクロフィブリル、コラーゲンミクロフィブリル、セルロース性ミクロフィブリル、オレフィン性ミクロフィブリルが挙げられる。組成物は、着色剤、例えば、染料、顔料、顔料染料も含んでいてよい。適切な着色剤の例としては、6-ヒドロキシ-5-[(4-スルホフェニル)アキソ]-2-ナフタレン-スルホン酸(FD+C Yellow No. 6); 9-(o-カルボキシフェニル)-6-ヒドロキシ-2,4,5,7-テトラヨード-3H-キサンテン-3-オン-水和物(FD+C Red No. 3); および2-(1,3-ジヒドロ-3-オキソ-5-スルホ-2H-インドール-2-イリデン)-2,3-ジヒドロ-3-オキソ-1H-インドール-5-スルホン酸(FD+C Blue No. 2)が挙げられ、適切な着色剤は、モノマーを不安定化しないものでなければならない。30

【0124】

メチレン-ジケトンモノマーを含有する例示的な組成物は、場合により、少なくとも1つの増粘剤も含んでいてよい。適切な増粘剤としては、例えば、ポリシアノアクリレート、ポリ酢酸、ポリ-1,4-ジオキサ-2-オン、ポリオキサレート、ポリグリコール酸、乳酸-グリコール酸ポリマー、ポリカプロラクトン、乳酸-カプロラクトンコポリマー、ポリ-3-ヒドロキシ酪酸、ポリオルトエステル、ポリアルキルアクリレート、アクリル酸アルキルと酢酸ビニルのコポリマー、ポリアルキルメタクリレート、メタクリル酸アルキルとブタジエンのコポリマーが挙げられる。メタクリル酸アルキルおよびアクリル酸アルキルの例は、ポリ(2-エチルヘキシルメタクリレート)およびポリ(2-エチルヘキシルアクリレート)、また、ポリ(メタクリル酸ブチル)およびポリ(アクリル酸ブチル)、また、種々のアクリレートモノマーとメタクリレートモノマーのコポリマー、例えば、ポリ(メタクリル酸ブチル-コ-メチルアクリレート)である。40

【0125】

10

20

30

40

50

メチレン - ジケトンモノマーを含有する組成物から作られる接着剤の凝集強度を高めるために、二官能モノマー架橋剤を本発明のモノマー組成物に加えてよい。このような架橋剤が知られている。本明細書に全体が参考として援用される Overhults に対する米国特許第 3,940,362 号は、このような架橋剤を開示する。

【0126】

本明細書で想定される他の組成物および添加剤としては、さらなる安定化剤、促進剤、可塑剤、フィラー、乳白剤、抑制剤、チキソトロピー付与剤、染料、蛍光マーカー、熱分解低減剤、接着促進剤、耐熱性付与剤およびこれらの組み合わせなどが挙げられ、幾つかは、米国特許第 5,624,669 号；同第 5,582,834 号；同第 5,575,997 号；同第 5,514,371 号；同第 5,514,372 号；同第 5,312,864 号；同第 5,259,835 号に例示されており、これらすべての開示内容は、この全体が参考として援用される。10

【0127】

組成物が、モノマーに基づく組成物（例えば、インク、接着剤、コーティング、シーラントまたは反応型枠）であるか、またはポリマーに基づく組成物（例えば、繊維、膜、シート、医療用ポリマー、コンポジットポリマーおよび界面活性剤）であるか否かに依存して、当業者は、過度の実験をすることなく、上の種類の添加剤および構成要素の適切な量、レベルおよび組み合わせを有するこのような組成物および／または生成物を配合する知識および技術を有する。

【0128】

さらに、重合可能な組成物は、添加剤、例えば、酸性安定化剤、遊離ラジカル安定化剤、金属イオン封鎖剤、硬化促進剤、レオロジー調整剤、可塑剤、チキソトロピー剤、天然ゴム、合成ゴム、充填剤、補強剤などを含むように配合されてもよい。このような添加剤は、当業者によって簡単に決定することができる望ましい結果を達成するのに十分なレベルで与えられる。20

【0129】

特定の例示的な実施形態では、酸性安定化剤は、組成物の重量の約 0.1 ppm から約 100 ppm、約 0.1 ppm から約 25 ppm、または約 0.1 ppm から約 15 ppm の濃度で存在する。

【0130】

特定の例示的な実施形態では、遊離ラジカル安定化剤は、組成物の重量の約 0.1 ppm から約 10000 ppm、約 0.1 ppm から約 3000 ppm、約 0.1 ppm から 1500 ppm、約 0.1 ppm から約 1000 ppm、約 0.1 ppm から約 300 ppm、または約 0.1 ppm から約 150 ppm から選択される濃度で存在する。30

【0131】

特定の例示的な実施形態では、金属イオン封鎖剤、例えば、クラウンエーテル、シリルクラウン、カリックスアレーン、ポリエチレングリコール、またはこれらの組み合わせを利用してもよい。

【0132】

特定の例示的な実施形態では、硬化促進剤、例えば、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、テトラブチルアンモニウムフルオリド、テトラブチルアンモニウムクロリド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、安息香酸塩、2,4-ペンタン二酸塩、ソルビン酸塩およびプロピオン酸塩を利用してもよい。40

【0133】

特定の例示的な実施形態では、レオロジー調整剤、例えば、ヒドロキシエチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、ポリマー増粘剤および焼成シリカを利用してもよい。

【0134】

例示的な重合可能な組成物は、25、大気圧で 10 日間より長く、15 日間より長く、20 日間より長く、25 日間より長く、または 30 日間より長く安定である。特定の例50

示的な実施形態は、1年まで、または2年までの貯蔵寿命を示してもよい。特定の例示的な実施形態は、高温（例えば、82）、大気圧で安定性を試験してもよい。特定の例示的な実施形態は、2時間より長い高温での安定性を示してもよい。

【0135】

本明細書に開示する特定の例示的な実施形態は、メチレン-ジケトンモノマーを含む重合可能な組成物の重合によって作られるポリマーおよびポリマー製品に関する。


【0136】

想定されるポリマーおよびポリマー製品としては、コーティング、塗料、繊維、コンポジット、布地の繊維、水処理ポリマー、インク担体、塗料担体、包装フィルム、型枠、医療用ポリマー、ポリマー膜、ポリマー繊維、ポリマーシートなどが挙げられる。すでに記載したように、メチレン-ジケトンモノマーは、メチレン基の活性および繰り返し単位の構造

10

【0137】

【化17】



20

で示されるような官能基R、R'を変える能力に起因して、多様な生成物を支持することができ、式中、RおよびR'は、独立して、C₁-C₁₅アルキル、C₂-C₁₅アルケニル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリールまたはヘテロアリール-(C₁-C₁₅アルキル)またはアルコキシ-(C₁-C₁₅アルキル)であり、それぞれ、場合により、C₁-C₁₅アルキル、ハロ-(C₁-C₁₅アルキル)、C₃-C₆シクロアルキル、ハロ-(C₃-C₆シクロアルキル)、ヘテロシクリル、ヘテロシクリル-(C₁-C₁₅アルキル)、アリール、アリール-(C₁-C₁₅アルキル)、ヘテロアリール、C₁-C₁₅アルコキシ、C₁-C₁₅アルキルチオ、ヒドロキシル、ニトロ、アジド、シアノ、アシルオキシ、カルボキシまたはエステルで置換されていてよい。

30

【0138】

オリゴマー複合生成物

前駆体である-ジケトンとホルムアルデヒド供給源との反応によって、オリゴマー複合体が得られ、その後、クラッキングし、望ましいメチレン-ジケトンモノマーを得てもよい。特定のオリゴマー複合体は、本明細書に記載する迅速な蒸気化によって、効率的に蒸気化または「クラッキング」し、高純度の2-メチレン-1,3-二置換-プロパン-1,3-ジオンのモノマーにすることができる。

40

【0139】

このように、本発明は、場合により、熱移動剤の存在下；場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下；場合により、酸性溶媒または非酸性溶媒の存在下、1,3-二置換-プロパン-1,3-ジオンとホルムアルデヒド供給源とを反応させることによって調製されたオリゴマー複合体を提供する。特定の実施形態では、オリゴマー複合体は、クラッキングしたときにモノマーを得ることができる2個から12個までの繰り返し単位を含む

50

。

【0140】

本発明は、さらに、酸性溶媒が実質的に存在しない状態で、場合により、熱移動剤の存在下；場合により、酸性触媒または塩基性触媒の存在下；場合により、非酸性溶媒の存在下、1，3-二置換-プロパン-1，3-ジオンとホルムアルデヒド供給源とを反応させることによって調製されるオリゴマー複合体を提供する。特定の実施形態では、酸性溶媒が実質的に存在しないとは、反応混合物の組成物全体と比較して、酸性溶媒が1.0重量%未満、0.5重量%未満、0.2重量%未満、または0.1重量%未満であることをあらわす。

【実施例】

10

【0141】

本明細書に記載する構造、物質、組成物および方法は、本発明の代表例であることが意図されており、本発明の範囲が、実施例の範囲に限定されないことが理解されるだろう。当業者は、開示されている構造、物質、組成物および方法を変えて、本発明を実施してもよく、このような改変が、本発明の範囲内であるとみなされることを理解するだろう。

【0142】

分析方法

本発明のモノマーの構造を、以下の1つ以上の手順を用いて確認した。

【0143】

20

NMR

300 MHz (Bruker)での¹H NMR分光法の前に、重水素化クロロホルムでサンプルを希釈した。0.01 M Cr(III)アセトアセトネートの重水素化クロロホルム溶液で、さらに濃縮したサンプルも調製し、75 MHzでの定量的な¹³C NMR分光法によって分析した。サンプルは精製しなかった。

【0144】

30

省略語および頭字語

当該技術分野の有機化学者によって用いられる省略語の包括的なリストは、The ACS Style Guide(第3版)またはGuidelines for Authors for the Journal of Organic Chemistry中にみられる。上述のリストに含まれる省略語、当該技術分野の有機化学者によって利用されるすべての省略語は、本明細書に参考として援用される。本発明の目的のために、化学元素は、Periodic Table of the Elements, CAS version, Handbook of Chemistry and Physics, 67th Ed., 1986-87に従って特定する。

【0145】

40

さらに具体的には、以下の省略語を本開示全体で使用する場合、以下の意味を有する。

atm 大気

br s 幅広い一重線

C 摂氏

d 二重線

dd 二重線の二重線

MM 置換3-メチレン-2,4-ペンタン-ケトエステル

HQ ヒドロキノン

GC-MS ガスクロマトグラフィー-質量分光計

g グラム

h 時間

¹H NMR プロトン核磁気共鳴

J カップリング定数(NMR分光法)

L リットル

M mol·L⁻¹(モル濃度)

50

m 多重線
 M H z メガヘルツ
 m i n 分
 m L ミリリットル
 m M ミリモル濃度
 m o l モル
 M S 質量スペクトル、質量分光法
 m / z 質量電荷比
 N 当量・L⁻¹（規定）
 N M R 核磁気共鳴
 p H 水素イオン濃度の負の対数
 q 四重線
 r t 室温
 s 一重線
 t 三重線
 R B , R B F 丸底フラスコ

10

【0146】

他に示されていない限り、以下の具体的な実施例を、上に記載した一般的な反応スキームに従って製造した。

【0147】

20


[実施例1]

5,5-ジメチルヘキサン-2,4-ジオンとホルムアルデヒドとの反応

5,5-ジメチルヘキサン-2,4-ジオンおよびホルムアルデヒド（パラホルムアルデヒドから得た。）を用い、本明細書に開示する反応スキームを行った。以下のモノマーを得た。

【0148】

【化18】



30

【0149】

1Hスペクトル（図1）の5.75 ppmおよび6.2 ppmにある2個の小さなピークおよび13Cスペクトル（図2）の126 ppm（CH2）および150 ppm（四級）にあるピークは、望ましい構造（以下）のジェミナルCH2官能基に一致している。DEPT-135スペクトル（図2）も示す。

【0150】

40


[実施例2]

ヘプタン-3,5-ジオンとホルムアルデヒドとの反応

ヘプタン-3,5-ジオンおよびホルムアルデヒド（パラホルムアルデヒドから得た。）を用い、本明細書に開示する反応スキームを行った。以下のモノマーを得た。

【0151】

【化19】



【0152】

¹H NMRスペクトル(図3)の6.2 ppmにあるピークは、生成物のジェミナルCH₂ピークと一致している。

10

【0153】


[実施例3]

5-メチルヘキサン-2,4-ジオンとホルムアルデヒドとの反応

5-メチルヘキサン-2,4-ジオンおよびホルムアルデヒド(パラホルムアルデヒドから得た。)を用い、本明細書に開示する反応スキームを行った。以下のモノマーを得た。

【0154】

【化20】



20

【0155】

図4の¹H NMRスペクトルの6.2 ppmおよび6.3 ppmにあるピークは、生成物のジェミナルCH₂ピークと一致している。

【0156】

[実施例4]


1-フェニルブタン-1,3-ジオンとホルムアルデヒドとの反応

30

1-フェニルブタン-1,3-ジオンおよびホルムアルデヒド(パラホルムアルデヒドから得た。)を用い、本明細書に開示する反応スキームを行った。以下のモノマーを得た。

【0157】

【化21】



40

【0158】

図5の¹H NMRスペクトルの6.1 ppmおよび6.6 ppmにあるピークは、生成物のジェミナルCH₂ピークと一致している。図6の¹³CおよびDEPT-135 NMRスペクトルの130 ppm(CH₂)および148 ppm(四級)にあるピークも、この生成物と一致している。

【0159】

[実施例5]

1,3-ジフェニルプロパン-1,3-ジオンとホルムアルデヒドとの反応


1,3-ジフェニルプロパン-1,3-ジオンおよびホルムアルデヒド(パラホルムア

50

ルデヒドから得た。)を用い、本明細書に開示する反応スキームを行った。以下のモノマーを得た。

【0160】

【化22】



10

【0161】

図7の¹H NMRスペクトルの6.2 ppmにあるピークは、生成物のジェミナルCH₂ピークと一致している。0 ppmにあるピークは、ヘキサメチルジシロキサンに起因するものであり、内部標準として加えられた。

【0162】

[実施例6]

ノナン-4,6-ジオンとホルムアルデヒドとの反応

カリウムtert-ブトキシド(97.5 g, 0.87 mol)を、メカニカルスター-ラ-および熱電対を取り付けた、150 mLの乾燥ジメチルホルムアミドが入った1 Lの3ッ首フラスコに加えた。攪拌しながら、温度を50まで上げた。500 mL滴下漏斗によって、酪酸メチル(200 mL, 1.8 mol)および2-ペンタノン(62 mL, 0.58 mol)を混合物として50で2.5時間かけて加え、この間に、黄色スラリーが透明褐色溶液に変わった。反応混合物を50で5時間さらに攪拌し、この時点で、加熱を止め、反応混合物を室温で14時間攪拌した。0で1 M HCl水溶液(500 mL)をゆっくりと加えることによって反応混合物の反応を止め、1 M HCl水溶液を用い、pHを約5に調節した。反応スラリーをヘプタンで抽出した(400 mL × 4回)。有機層を合わせ、減圧下で300 mLになるまで濃縮した。残渣を水で洗浄し(400 mL × 5回)、次いで、塩水で洗浄した。豊富に含む有機層を減圧下で濃縮し、黄色がかった液体を得て、これを65、2 Torrで蒸留することによって精製し、60 gの純度85%(¹H NMR分析に基づく)の物質(収率56%)を透明液体として得た。

20


30

【0163】

以下のモノマーを得た。

【0164】

【化23】



【0165】

¹H NMRスペクトルを図8に示す。6.2 ppmにあるピークは、生成物のジェミナル二重結合に一致している。¹³CスペクトルおよびDEPT-135スペクトルを図9に示す。129 ppm(CH₂)および150 ppm(四級)にあるピークは、生成物のジェミナル二重結合に一致している。

40

【0166】


[実施例7]

さらなる実施例

適切な1,3-二置換-プロパン-1,3-ジオンおよびホルムアルデヒド供給源を行い、本明細書に開示する反応スキームを行い、以下のモノマーを得る。

【0167】

【表1】



等価物

当業者は、通常の実験を超える実験を用いずに、本明細書に記載する本発明の具体的な実施形態の多くの等価物を認識するか、または確認することができるだろう。このような等価物は、本発明に包含されることが意図される。


【図1】

FIG.1




【図2】

FIG.2




【図3】

FIG.3 SA031.036.090812.CRK




【図4】

FIG.4 SA031.042.091312.CRK




【図5】

FIG.5 SA031.052.092412.CRK




【図6】

FIG.6 SA031.052.092412.CRK




【図7】

FIG.7




【図8】

FIG.8



【図9】

FIG.9



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US 12/60840
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(8) - C08K 5/07 (2012.01) USPC - 525/153 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) USPC - 525/153		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched USPC - 525/153, 525/523, 525/92M, 525/471 (see search terms below)		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) *** Databases: WEST (PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAIR); Google, Google Scholar *** Search Terms Used: Bloformix, Malofsky, Dey, Sullivan, methylene, beta-diketone, monomer, methylene acetyl acetone, formaldehyde, formalin, paraformaldehyde, heat exchanger, Knoevenagel, acetylacetone, vaporize, vaporizing, vapor phase, synthesis, producing, purifyin		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 3,042,710 A (DICKSTEIN) 03 July 1962 (03.07.1962), especially col 2, ln 1-35	1, 5 and 9-10
X	US 2,277,479 A (D'ALELIO) 24 March 1942 (24.03.1942), especially pg 1, col 1, ln 45; pg 2, col 2, ln 10-24;	1 and 9
Y	US 2010/0286438 A1 (MALOFSKY et al.) 11 November 2010 (11.11.2010), especially para [0002], [0022], [0027], [0050]-[0051], [0063], [0083]-[0084], [0103]-[0106];	2-4, 6-8, 11-24 and 55-56
P/A	WO 2012/054633 A (CHEN et al.) 26 April 2012 (26.04.2012), entire document	1-24 and 55-56
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/>		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 15 February 2013 (15.02.2013)	Date of mailing of the international search report 12 MAR 2013	
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. 571-273-3201	Authorized officer: Lee W. Young PCT Helpdesk: 571-272-4300 PCT OSP: 571-272-7774	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 2009)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/US 12/60840
--

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.: 39-53 because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

*** Please see extra sheet ***

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: Group I: Claims 1-24 and 55-56

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US 12/60840

Box III Observations where unity of invention is lacking

This application contains the following inventions or groups of inventions which are not so linked as to form a single general inventive concept under PCT Rule 13.1. In order for all inventions to be examined, the appropriate additional examination fees must be paid.

Group I: Claims 1-24 and 55-56 relate to a method of preparing a methylene beta-diketone monomer or oligomer comprising: (a) reacting a beta-diketone reactant with a source of formaldehyde; and (b) isolating a methylene beta-diketone monomer from the reaction complex.

Group II: Claims 25-38 and 54 relate to a methylene beta-diketone monomer or polymer.

The inventions listed as Groups I-II do not relate to a single general inventive concept under PCT Rule 13.1 because, under PCT Rule 13.2, they lack the same or corresponding special technical features for the following reasons:

Group II does not include the inventive concept of a method of preparing a methylene beta-diketone monomer comprising: (a) reacting a beta-diketone reactant with a source of formaldehyde; and (c) isolating a methylene beta-diketone monomer from the reaction complex, as required by Group I.

Groups I and II share the technical features of being related to a methylene beta-diketone monomer [see claims 1, 8 or 25 for structural formula]; wherein R1 and R2 are C1-C15 alkyl. However, the shared technical features fail to make a contribution over the prior art US 3,042,710 A (Dickstein), which discloses a methylene beta-diketone monomer with R1 and R2 as methyl groups (col 1, ln 25 and col 2, ln 1-34), as claimed herein. The shared technical features also fail to make a contribution over the prior art US 2,277,479 A (D'Alelio), which also discloses a methylene beta-diketone monomer with R1 and R2 as methyl or ethyl groups (pg 1, col 2, ln 7-15, with pg 1, col 1, ln 23-26; and pg 2, col 2, ln 10-30), as claimed herein. As methylene beta-diketone monomers according to claims 1, 8 and 25 were known, as evidenced by the disclosures of Dickstein and D'Alelio, this cannot be considered a special technical feature that would otherwise unify the groups.

Groups I-II therefore lack unity under PCT Rule 13.1 because they do not share a same or corresponding special technical feature.

Note: claims 39-53 are determined unsearchable because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
C 0 9 D 129/12 (2006.01)	C 0 9 D 129/12	4 J 0 4 0
C 0 9 D 7/12 (2006.01)	C 0 9 D 7/12	4 J 1 0 0
C 0 9 K 3/10 (2006.01)	C 0 9 K 3/10	Z
C 0 9 J 129/12 (2006.01)	C 0 9 J 129/12	
C 0 9 J 201/06 (2006.01)	C 0 9 J 201/06	
C 0 9 D 201/06 (2006.01)	C 0 9 D 201/06	
C 0 9 J 11/04 (2006.01)	C 0 9 J 11/04	
C 0 9 J 11/06 (2006.01)	C 0 9 J 11/06	
C 0 9 J 11/08 (2006.01)	C 0 9 J 11/08	
C 0 9 D 11/10 (2014.01)	C 0 9 D 11/10	
C 0 8 F 16/36 (2006.01)	C 0 8 F 16/36	
C 0 7 B 61/00 (2006.01)	C 0 7 B 61/00	3 0 0

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R,S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC

(72)発明者 デイ , タンモイ

アメリカ合衆国、コネチカット・0 6 2 7 9、ウィリントン、シザー・ロード・8 0、ウッドヘイブン・パーク・アパートメント、アパートメント・ナンバー・6 4

(72)発明者 サリバン , ジェフリー・エム

アメリカ合衆国、オハイオ・4 5 1 2 2、ゴーシエン、ステイト・ルート・1 3 2 ・ 6 1 7 4

F ターム(参考) 4H006 AA01 AA02 AB46 AC29 BA06 BA07 BA09 BA30 BA32 BA53

BB12 BB25 BC10

4H017 AA04 AA24 AA27 AA36 AB17 AC02 AC15 AC17

4H039 CA20 CD40

4J038 BA092 CA002 CE051 CE052 GA02 HA406 HA446 JA25 JA34 JA35
JA43 JA55 JA63 JB01 JC13 KA04 KA08 KA10 KA20 MA15
NA12 PC03

4J039 AB02 AB11 AD06 AD15 BA21 BA26 BC12 BC17 BC19 BC20
BC29 BC33 BC54 BE01 BE13 BE24

4J040 BA082 CA002 DD061 DD062 GA04 HA286 HA306 HB14 HB21 HB22
HB26 HB30 HB35 HC01 HD14 KA14 KA19 KA25 KA31 KA42
LA06

4J100 AF10P BB18P BC04P BC43P CA01 JA01 JA03 JA07