


3 października 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

B27k 5/06

Nr 2088.

Kl. 38 h 2.

Tow. Akc. Fabr. Ołówków
„St. Majewski i S-ka”
(Pruszków, Polska).

Sposób zmiękczenia drzewa niecedrowego, używanego do wyrobu ołówków i nadawania mu cech właściwych drzewu cedrowemu.

Zgłoszono 21 października 1924 r.
Udzielono 20 maja 1925 r.

W zastępstwie drzewa cedrowego stosowane bywa dla oprawiania pręcików grafitowych w ołówkach drzewo olchowe, drzewo to jednak w naturalnym stanie jakością swą zastąpić drzewa cedrowego nie może, gdyż jest za twarde i źle się daje temperować.

Celem zmiękczenia drzewa oraz nadania mu właściwości drzewa cedrowego stosuje się przesycanie takowego pod wyso-

kiem ciśnieniem mieszaniną łągowo-tłuszczową (rodzaj mydlanej substancji).

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób przesycania drzewa, znamieny tem, że drzewo nie cedrowe pochodzenia europejskiego przesycane pod wysokim ciśnieniem mieszaniną łągowo - tłuszczową.

Tow. Akc. Fabr. Ołówków
„St. Majewski i S-ka”.