


URZĄD PATENTOWY



b 06 n 5/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 28250.

Kl. 8 I, 3.

Władysław Kreński
(Gdynia, Polska).

Sposób wytwarzania papy dachowej.

Zgłoszono 23 lutego 1938 r.

Udzielono 24 marca 1939 r.

Dotychczas stosowane papy dachowe, zawierające powłokę z bitumu lub też przesycane bitumem, przedstawiają tę wadę, że ulegają łatwo zniszczeniu przez czerwie drzewne, ponieważ bitum nie tylko nie jest dla nich szkodliwy, ale jak to stwierdzono, jest chętnie przez nie toczony. W związku z tym czyniono szereg prób przesycania papy, przeznaczonej do pokrywania dachów, różnymi substancjami chemicznymi, które by albo działały na czerwie zabijająco, albo swym zapachem lub smakiem odstręczały czerwie od naruszania papy dachowej. Próby te nie dały jednak wyniku pomyślnego.

Według wynalazku surową papę przesycą się smołą pogazową w stanie naturalnym, ale podgrzaną, lub też w stanie rozcieńczonym przy użyciu znanych rozpuszczalników, np. benzenu lub acetonu, po

czym przesyconą papę pokrywa się warstwą bitumu. Stosuje się przy tym bitum podgrzany, najlepiej w stanie plastycznym, dający się smarować lub rozwalcować. Temperatura stosowanego bitumu musi być jednak niższa od temperatury topnienia smoły, aby nie nastąpiło roztopienie się w papie smoły pogazowej i jej rozplątanie się.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wytwarzania papy dachowej, zawierającej smołę oraz bitum, znamieny tym, że surową papę przesycą się najpierw smołą pogazową, a następnie pokrywa warstwą bitumu.

Władysław Kreński.
Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.