

A 61 K 6

Ans.nr.: 1245/82

Indleveret: 19 mar 1982

Løbedag: 19 mar 1982

Alm. tilgængelig: 21 sep 1982

Prioritet: 20 mar 1981 JP 39575/81

ATSUSHIGE *SATO; Tokyo, JP, ISHI *MIURA; Tokyo, JP, *G-C DENTAL INDUSTRIAL CORP.; Tokyo, JP.

Opfinder: Atsushige *Sato; JP, Ishi *Miura; JP, Yasuhiro *Kumei; JP, Osamu *Okuno; JP.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Hærdende amalgamer til dental anvendelse

SAMMENDRAG

1245-82

Et hærdende amalgam til dental anvendelse består af en dental sølvamalgam-legering, der i det væsentlige er sammensat af sølv og tin, og som omfatter et eller flere af metallerne kobber, zink, indium, palladium og guld. Desuden indeholder amalgam-legeringen en mængde kviksølv, som er tilstrækkelig til at udvirke amalgameringen, samt selen. Det indeholdte selen kan eventuelt være belagt med et metal, der udviser affinitet over for kviksølv, eksempelvis sølv. Mængden af selen i legeringen ligger på mellem 0,005 og 5 vægt pct.

