(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[5]
C08L 23/00

(11) 공개번호 특1991-0002995
(43) 공개일자 1991년02월26일

(21) 출원번호 특1989-0010568
(22) 출원일자 1989년07월26일

(30) 우선권주장 63-187578 1988년07월27일 일본(JP)

(71) 출원인 도넨 세끼유가가꾸 가부시끼가이샤
일본국 도오꾜도 주오꾸 쯔끼지 4쪼메 1-1
엑손 케미칼 저팬 리미티드
일본국 도오꾜도 미나또꾸 아까사까 5쪼메 3-3티비에스 가이깡 빌딩

(72) 발명자 세자끼 에이지
일본국 가나가와껭 요꼬하마시 고호꾸꾸 시모다쪼 5쪼메 8-425
이소노 마사또시
일본국 가나가와껭 가와사끼시 가와사끼꾸 지도리쪼 1-3 도넨 세끼유가가꾸 가부시끼가이샤 테크놀로지 디벨로프멘트 센터
아까미 마사또시
일본국 가나가와껭 요꼬하마시 도쓰까꾸 마따노쪼 1403드림하이츠 11-416
엔도 히사후미
일본국 가나가와껭 사가미하라시 가미쓰루마 5쪼메 6-5-501

(74) 대리인 김영, 장성구

심사청구 : 없음

(54) 열가소성 엘라스토머 조성물

요약

내용 없음.

명세서

[발명의 명칭]

열가소성 엘라스토머 조성물

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

(A)폴리올레핀 5내지 50중량부, (B)브롬화 부틸 고무 5내지 50중량부, (C)클로로프렌 고무 5내지 50중량부, 및 (D)석유 연화제 10내지 50중량부를 포함하고; 과산화물 가교결합제의 존재하에 가교결합에 의해 형성되는 열가소성 엘라스토머 조성물.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 브롬화 부틸 고무가 0.5중량%이상의 브롬을 함유하는 열가소성 엘라스토머 조성물.

청구항 3

제1항에 있어서, 성분(A), (B), (C), 및 (D)의 총량 100중량부에 대해 불포화 카복실산-개질된 폴리올레핀 2내지 40중량부를 더 포함하는 열가소성 엘라스토머 조성물.

청구항 4

제2항에 있어서, 성분(A), (B), (C), 및 (D)의 총량 100중량부에 대해 불포화 카복실산-개질된 폴리올레

핀 2내지 40중량부를 더 포함하는 열가소성 엘라스토머 조성물.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.