

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2024년 12월 12일 (12.12.2024)



WIPO PCT



(10) 국제공개번호

WO 2024/253426 A1

(51) 국제특허분류:

H01L 21/285 (2006.01)

C23C 16/06 (2006.01)

H10N 97/00 (2023.01)

C23C 16/455 (2006.01)

(21) 국제출원번호:

PCT/KR2024/007710

(22) 국제출원일:

2024년 6월 5일 (05.06.2024)

(25) 출원언어:

한국어

(26) 공개언어:

한국어

(30) 우선권정보:

10-2023-0073425 2023년 6월 8일 (08.06.2023) KR

(71) 출원인: 주성엔지니어링(주) (JUSUNG ENGINEERING CO., LTD.) [KR/KR]; 12773 경기도 광주시 오폭읍 오폭로 240, Gyeonggi-do (KR).

(72) 발명자: 김영운 (KIM, Young Woon); 12773 경기도 광주시 오폭읍 오폭로 240, Gyeonggi-do (KR). 여승민 (YEO, Seung Min); 12773 경기도 광주시 오폭읍 오폭로 240, Gyeonggi-do (KR). 황철주 (HWANG, Chul Joo); 12773 경기도 광주시 오폭읍 오폭로 240, Gyeonggi-do (KR).


(74) 대리인: 남승희 (NAM, Seung-Hee); 06251 서울특별시 강남구 역삼로 124, 2층(역삼동, 청보빌딩), Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: METHOD FOR FORMING ELECTRODE

(54) 발명의 명칭: 전극 형성 방법



(57) Abstract: A method for forming an electrode of a semiconductor device, according to an embodiment of the present invention, includes the steps of: performing n times a ruthenium layer formation cycle including a step of spraying a ruthenium-containing precursor, to form a ruthenium layer on a substrate; and performing m times a metal layer formation cycle including a step of spraying a metal-containing precursor, to form a metal layer on the ruthenium layer, wherein the ruthenium layer formation cycle and the metal layer formation cycle are sequentially performed or the ruthenium layer formation cycle and the metal layer formation cycle are sequentially repeated two or more times. Therefore, according to embodiments of the present invention, in forming an electrode including a ruthenium layer and a copper layer, adhesion between the ruthenium layer and the copper layer can be improved. Accordingly, delamination or separation of the copper layer from the ruthenium layer can be suppressed or prevented. Accordingly, the specific resistance of the electrode can be lowered, and electrical conductivity can be improved.

(57) 요약서: 본 발명의 실시예에 따른 반도체 소자의 전극 형성 방법은 루테튬 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 루테튬층 형성 사이클을 n회 실시하여 기판 상에 루테튬층을 형성하는 단계, 금속 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 금속층 형성 사이클을 m회 실시하여, 루테튬층 상에 금속층을 형성하는 단계를 포함하고, 루테튬층 형성 사이클과 금속층 형성 사이클을 순차적으로 실시하거나, 루테튬층 형성 사이클과 금속층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시한다. 따라서 본 발명의 실시예들에 의하면, 루테튬층과 구리층을 포함하는 전극을 형성하는데 있어서, 루테튬층과 구리층 간의 접착력을 향상시킬 수 있다. 이에, 구리층이 루테튬층으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제 또는 방지할 수 있다. 이에 따라, 전극의 비저항을 낮출 수 있고, 전기 전도성을 향상시킬 수 있다.

[다음 쪽 계속]



공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

명세서

발명의 명칭: 전극 형성 방법

기술분야

- [1] 본 발명은 전극 형성 방법에 관한 것으로, 전기적 특성을 향상시킬 수 있는 전극 형성 방법에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 캐패시터의 전극을 형성하는데 있어서, 전기 전도성이 우수한 루테튬(Ru)을 증착하여 형성한다. 그런데, 루테튬은 매우 고가의 재료이기 때문에, 비용적인 측면에서 루테튬층만을 증착하여 전극을 형성하는 것에 한계가 있다. 이에, 루테튬층을 얇게 증착한 후, 루테튬층 상에 상대적으로 값이 저렴한 구리층을 증착하여 전극을 형성한다.
- [3] 한편, 구리층은 루테튬층과의 접착성이 좋지 않다. 이에, 구리층이 루테튬층으로부터 박리되는 문제가 있으며, 이에 따라 전극의 전기적 특성이 저하되는 문제가 있다.
- [4] (선행기술문헌) (특허문헌 1) 한국등록특허 KR 10-0881728

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [5] 본 발명은 루테튬층과 구리층을 포함하는 전극을 형성하는데 있어서, 구리층이 박리되는 것을 억제 또는 방지할 수 있는 전극 형성 방법을 제공한다.

과제 해결 수단

- [6] 본 발명의 실시예는 기판 상에 전극을 형성하는 방법으로서, 루테튬 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 루테튬층 형성 사이클을 n 회 실시하여 기판 상에 루테튬층을 형성하는 단계; 금속 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 금속층 형성 사이클을 m 회 실시하여, 상기 루테튬층 상에 금속층을 형성하는 단계;를 포함하고, 상기 루테튬층 형성 사이클과 상기 금속층 형성 사이클을 순차적으로 실시하거나, 상기 루테튬층 형성 사이클과 상기 금속층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시할 수 있다.
- [7] 상기 루테튬층 형성 사이클과 상기 금속층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시한 후에, 상기 금속층 상에 구리층을 형성하는 단계;를 포함하고, 상기 구리층을 형성하는 단계를 n 회 실시할 수 있다.
- [8] 상기 루테튬층 형성 사이클은 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [9] 상기 루테튬층 형성 사이클과 금속층 형성 사이클 사이에 실시하며, 상기 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [10] 상기 금속층 형성 사이클은 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.

- [11] 상기 금속층 형성 사이클을 종료한 후에 실시하며, 상기 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [12] 본 발명의 실시예는 기판 상에 전극을 형성하는 방법으로서, 금속 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 금속층 형성 사이클을 m 회 실시하여 기판 상에 금속층을 형성하는 단계; 루테튬 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 루테튬층 형성 사이클을 n 회 실시하여, 상기 금속층 상에 루테튬층을 형성하는 단계;를 포함하고, 상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클을 순차적으로 실시하거나, 상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시할 수 있다.
- [13] 상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시한 후에, 상기 루테튬층 상에 구리층을 형성하는 단계;를 포함하고, 상기 구리층을 형성하는 단계를 n 회 실시할 수 있다.
- [14] 상기 금속층 형성 사이클은 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [15] 상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클 사이에 실시하며, 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [16] 상기 루테튬층 형성 사이클은 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [17] 상기 루테튬층 형성 사이클을 종료한 후에 실시하며, 상기 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [18] 본 발명의 실시예는 기판 상에 전극을 형성하는 방법으로서, 루테튬 함유 전구체와 금속 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 사이클을 실시하여, 기판 상에 루테튬 및 금속을 함유하는 혼합층을 형성하는 단계;를 포함하고, 상기 사이클을 1회 이상 반복하여 실시할 수 있다.
- [19] 상기 사이클을 2회 이상 반복하여 실시한 후에, 상기 혼합층 상에 구리층을 형성하는 단계;를 포함하고, 상기 구리층을 형성하는 단계를 n 회 실시할 수 있다.
- [20] 상기 사이클은 루테튬 및 금속을 함유하는 혼합층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [21] 상기 사이클을 종료한 후에 실시하며, 상기 루테튬 및 금속을 함유하는 혼합층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [22] 상기 금속 함유 전구체는, 텅스텐, 이리듐, 오스뮴, 로듐, 백금, 은, 레늄 및 팔라듐 중 적어도 하나의 금속을 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [23] 본 발명의 실시예들에 의하면, 루테튬층과 구리층을 포함하는 전극을 형성하는데 있어서, 루테튬층과 구리층 간의 접착력을 향상시킬 수 있다. 따라서, 구리층이 루테튬층으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제 또는 방지할 수 있다. 이에 따라, 전극의 비저항을 낮출 수 있고, 전기 전도성을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [24] 도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 방법으로 형성된 전극을 포함하는 반도체 소자를 개념적으로 나타낸 도면이다.
- [25] 도 2는 기판 상에 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극이 형성된 상태를 도시한 도면이다.
- [26] 도 3의 (a) 내지 (c)는 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극에 있어서, 루테튬층의 형성 방법을 순서대로 나타낸 공정도이다.
- [27] 도 4의 (a) 내지 (c)는 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극에 있어서, 금속층의 형성 방법을 순서대로 나타낸 공정도이다.
- [28] 도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극에 있어서, 구리층의 형성 방법을 나타낸 도면이다.
- [29] 도 6은 기판 상에 본 발명의 제2실시예에 따른 하부 전극이 형성된 상태를 도시한 도면이다.
- [30] 도 7은 기판 상에 본 발명의 제3실시예에 따른 하부 전극이 형성된 상태를 도시한 도면이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [31] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 더욱 상세히 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 본 발명의 실시예를 설명하기 위하여 도면은 과장될 수 있고, 도면상의 동일한 부호는 동일한 구성요소를 지칭한다.
- [32]
- [33] 본 발명은 반도체 소자의 전극 형성 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 루테튬층과 구리층을 포함하는 전극을 형성하는데 있어서, 루테튬층과 구리층 간의 접착력을 향상시킬 수 있는 반도체 소자의 전극 형성 방법에 관한 것이다.
- [34] 도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 방법으로 형성된 전극을 포함하는 반도체 소자를 개념적으로 나타낸 도면이다. 도 2는 기판 상에 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극이 형성된 상태를 도시한 도면이다.
- [35] 반도체 소자는 예를 들어 캐패시터(capacitor)일 수 있다. 이러한 캐패시터는 도 1에 도시된 바와 같이, 기판(S), 기판(S) 상에 형성된 하부 전극(100), 하부 전극(100) 상에 형성된 유전체층(200) 및 유전체층(200) 상에 형성된 상부 전극(300)을 포함할 수 있다.
- [36] 기판(S)은 웨이퍼(wafer) 또는 유리(glass)일 수 있다. 그리고, 기판(S)이 웨이퍼인 경우, 상기 기판(S)은 Si 웨이퍼, GaAs 웨이퍼 및 SiGe 웨이퍼 중 어느 하나 일

수 있다. 물론, 기관(S)으로 사용되는 웨이퍼는 상술한 바와 같은 종류의 웨이퍼 외에 다양한 웨이퍼가 사용될 수 있다.

- [37] 유전체층(200)은 금속 산화물을 포함하는 유전체 재료로 형성될 수 있다. 보다 구체적인 예로 유전체층(200)은 ZrO_2 , Al_2O_3 , TiO_2 , TaO_2 및 HfO_2 중 어느 하나로 형성될 수 있다.
- [38] 하부 전극(100) 및 상부 전극(300) 중 적어도 하나는 실시예들에 따른 방법으로 형성되며, 구리(Cu)층(130) 및 구리층(130)의 하측에 형성된 하지층을 포함할 수 있다.
- [39] 그리고, 하지층은 루테튬(Ru)층 및 루테튬(Ru) 외의 다른 금속을 포함하는 금속층 중 적어도 하나일 있다. 또한, 하지층은 루테튬(Ru) 및 루테튬(Ru) 외의 다른 금속을 포함하는 혼합층일 수 있다.
- [40] 이하, 도 2를 참조하여 제1실시예에 따른 하부 전극(100)에 대해 설명한다. 도 2를 참조하면, 하부 전극(100)은 기관(S) 상에 형성된 루테튬층(110), 루테튬층(110) 상에 형성된 구리층(130) 및 루테튬층(110)과 구리층(130) 사이에 형성된 금속층(120)을 포함할 수 있다. 여기서, 금속층(120)은 텅스텐(W), 이리듐(Ir), 오스뮴(Os), 로듐(Rh), 백금(Pt), 은(Ag), 레늄(Re) 및 팔라듐(Pd) 중 적어도 어느 하나의 층일 수 있다. 즉, 금속층(120)은 텅스텐층, 이리듐층, 오스뮴층, 로듐층, 백금층, 은층, 레늄층 및 팔라듐층 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
- [41] 이하에서는 금속층(120)이 텅스텐층인 경우를 예를 들어 설명한다. 그리고 설명의 편의를 위하여 텅스텐층의 도면부호를 금속층과 동일하게 '120' 기재하여 설명한다.
- [42] 도 2를 참조하면, 하부 전극(100)은 기관(S) 상에 형성된 루테튬층(110), 루테튬층(110) 상에 형성된 구리층(130) 및 루테튬층(110)과 구리층(130) 사이에 형성된 텅스텐층(120)을 포함할 수 있다.
- [43] 루테튬(Ru)은 전기 전도도가 우수한 재료이다. 그러나, 루테튬은 매우 고가의 재료이기 때문에, 비용적인 측면에서 루테튬층을 두껍게 형성하기 어렵다. 이에, 루테튬층을 얇게 형성한 후, 상기 루테튬층 상에 구리층을 적층하여 전극을 형성하고 있다. 그런데, 구리층은 루테튬층과의 접착성이 좋지 않다. 즉, 구리층과 루테튬층과의 접착력이 약하다. 이에, 구리층이 루테튬층으로부터 박리되는 또는 분리되는 문제가 있으며, 이로 인해 전극의 저항이 증가하고 전기 전도도가 감소하게 된다.
- [44] 따라서, 제1실시예에서는 루테튬층(110)과 구리층(130) 간의 접착력을 향상시키기 위하여, 도 2와 같이 루테튬층(110)과 구리층(130) 사이에 텅스텐층(120)을 형성한다. 즉, 제1실시예에 따른 하부 전극(100)은 루테튬층(110), 루테튬층(110) 상에 형성된 구리층(130) 및 루테튬층(110)과 구리층(130) 사이에 형성된 텅스텐층(120)을 포함한다.
- [45]

- [46] 이하, 도 2, 도 3의 (a) 내지 (c), 도 4의 (a) 내지 (c), 도 5를 참조하여, 본 발명의 제1실시예에 따른 방법으로 기판 상에 하부 전극을 형성하는 방법을 설명한다.
- [47] 도 3의 (a) 내지 (c)는 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극에 있어서, 루테튬층의 형성 방법을 순서대로 나타낸 공정도이다. 도 4의 (a) 내지 (c)는 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극에 있어서, 텅스텐층의 형성 방법을 순서대로 나타낸 공정도이다. 도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 하부 전극에 있어서, 구리층의 형성 방법을 나타낸 도면이다.
- [48] 먼저, 기판(S) 상에 루테튬층(110)을 형성한다. 이때, 예를 들어 원자층 증착(Atomic Layer Deposition) 방법으로 루테튬층(110)을 형성할 수 있다. 도 3의 (a) 내지 (c)를 참조하면, 루테튬층(110)을 형성하는 단계는, 기판(S)을 향해 루테튬(Ru)을 함유하는 전구체(precursor)를 분사하여 기판(S) 상에 루테튬층(110)을 증착하는 단계(루테튬 함유 전구체 분사 단계) 및 상기 루테튬층(110)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계(수소 플라즈마 노출 단계)를 포함할 수 있다.
- [49] 또한, '루테튬 함유 전구체 분사 단계 - 수소 플라즈마 노출 단계'를 하나의 사이클(이하, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}))로 할 수 있다. 즉, 루테튬층(110)을 형성하는 단계는 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 포함하며, 상기 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})은 루테튬 함유 전구체를 분사하는 단계 및 루테튬층(110)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [50] 또한, 루테튬층(110)을 형성하는 단계는 루테튬 함유 전구체 분사 단계와 수소 플라즈마 노출 단계 사이에서 퍼지가스를 분사하는 단계(1차 퍼지 단계) 및 수소 플라즈마 노출 단계 이후에 퍼지가스를 분사하는 단계(2차 퍼지 단계) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 여기서, 퍼지가스로 아르곤(Ar) 가스를 사용할 수 있다. 이러한 경우, '루테튬 함유 전구체 분사 단계 - 1차 퍼지 단계 - 수소 플라즈마 노출 단계 - 2차 퍼지 단계'를 하나의 사이클(루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}))로 할 수 있다. 즉, 루테튬층(110)을 형성하는 단계는 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 포함하며, 상기 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})은 루테튬 함유 전구체 분사 단계, 1차 퍼지 단계, 수소 플라즈마 노출 단계 및 2차 퍼지 단계를 포함할 수 있다. 이때 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})에서 1차 퍼지 단계 및 2차 퍼지 단계 중 적어도 어느 하나는 생략될 수도 있다.
- [51] 그리고, 상술한 바와 같은 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 n회(n: 1, 2, 3, ...) 실시할 수 있다. 즉, 루테튬층(110)을 형성하는 단계는 1회(n=1) 또는 2회 이상(n ≥ 2)의 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 포함할 수 있다. 여기서, 2회 이상이라는 것은 복수회를 의미할 수 있다.
- [52] 이하에서는 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})에 대해 보다 구체적으로 설명한다.
- [53] 루테튬 함유 전구체(precursor)를 분사하는 단계에서는, 도 3의 (a)와 같이 루테튬(Ru)을 함유 또는 포함하는 전구체를 기판(S)을 향해 분사한다. 즉, 기판(S)이 장입되어 있는 챔버의 내부로 루테튬을 함유하는 전구체를 분사한다. 여기서, 루

테늄(Ru)을 함유하는 전구체 원료는 예를 들어 에틸사이클로펜타디에닐 루테늄((EtCp)₂Ru)(Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium)를 사용할 수 있다. 물론, 루테늄(Ru)을 함유하는 전구체 원료는 상술한 재료에 한정되지 않고, 루테늄(Ru)을 함유하는 다양한 전구체 원료를 사용할 수 있다.

- [54] 루테늄(Ru)을 함유하는 전구체를 기판(S)을 향해 분사하면, 전구체가 기판(S)의 일면 상에 증착 또는 흡착되어 도 3의 (a)와 같이 루테늄을 함유하는 막 또는 층(layer)인 루테늄층(110)이 증착된다.
- [55] 전구체를 분사하는 단계가 종료되면, 기판(S)이 장입되어 있는 챔버로 퍼지가스를 분사하여 1차 퍼지한다. 이때 퍼지가스는 예를 들어 아르곤(Ar) 가스를 사용할 수 있다.
- [56] 1차 퍼지가 종료되면, 도 3의 (b)와 같이 루테늄층(110)을 수소 플라즈마에 노출시킨다. 즉, 루테늄층(110)이 형성된 기판(S)이 장입되어 있는 챔버의 내부에 수소 플라즈마를 발생시켜, 루테늄층(110)을 수소 플라즈마에 노출시킨다. 이를 위해, 챔버의 내부에서 기판(S)이 안착되어 있는 서셉터 및 챔버의 내부로 가스를 분사하는 분사부 중 적어도 하나에 RF(Radio Frequency) 전원을 인가한다. 또한, 플라즈마 발생용 가스로 수소(H₂)를 포함하는 가스를 사용한다. 보다 구체적으로 플라즈마 발생용 가스는 수소(H₂) 가스일 수 있다. 상술한 바와 같이 RF 전원을 인가하고 수소(H₂)를 포함하는 가스를 분사하면, 챔버의 내부에 수소(H₂)를 포함하는 플라즈마 즉, 수소 플라즈마가 발생될 수 있다. 이에, 루테늄층(110)이 형성된 기판(S)이 수소 플라즈마에 노출된다.
- [57] 수소 플라즈마 노출 단계는 상술한 바와 같이 수소 플라즈마를 발생시켜 루테늄층(110)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계이다. 이에, 수소 플라즈마 노출 단계는 수소 플라즈마 발생 단계로 명명될 수 있다.
- [58] 루테늄 함유 전구체에는 루테늄층(110)의 비저항을 높이는 불순물이 함유될 수 있다. 예를 들어 루테늄 함유 전구체에는 루테늄(Ru) 외에 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나의 리간드(ligand)가 함유될 수 있다. 이에, 루테늄 함유 전구체를 분사하여 증착된 루테늄층(110)에는 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나의 리간드(ligand)가 함유 또는 포함될 있고, 이러한 리간드는 루테늄층(110)의 비저항을 증가시키는 불순물로 작용한다. 따라서, 루테늄층(110)에 포함된 불순물을 제거하는 것이 바람직하다.
- [59] 따라서 실시예에서는 루테늄 함유 전구체를 분사하여 루테늄층(110)을 증착한 후에, 상기 루테늄층(110)을 수소 플라즈마에 노출시켜 불순물을 제거한다. 루테늄층(110)을 수소 플라즈마에 노출시키면, 루테늄층(110)에 포함된 불순물과 수소가 반응한다. 이에, 루테늄층(110)에 포함되어 있는 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나의 불순물이 수소와 반응하여 기체가 되면서 상기 루테늄층(110)으로부터 빠져나간다. 이에 루테늄층(110)에 포함된 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나

의 불순물의 함량이 감소한다. 이로 인해, 루테튬층(110)의 비저항을 낮출 수 있다.

- [60] 이후, 기판(S)이 장입되어 있는 챔버로 퍼지가스를 분사하여 2차 퍼지한다. 이때 퍼지가스는 1차 퍼지에서 사용하는 가스와 동일한 가스를 사용할 수 있으며 예를 들어 아르곤(Ar) 가스를 사용할 수 있다.
- [61] 상술한 바와 같은 루테튬 함유 전구체 분사 단계, 1차 퍼지 단계, 수소 플라즈마 노출 단계, 2차 퍼지 단계를 포함하는 공정을 하나의 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})로 할 수 있다. 즉, 루테튬층(110)의 형성을 위한 사이클(CY_{Ru})은, '루테튬 함유 전구체 분사 단계 - 1차 퍼지 단계 - 수소 플라즈마 노출 단계 - 2차 퍼지 단계'를 포함할 수 있다. 그리고, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 복수회 연속으로 실시하여 목표하는 두께의 루테튬층(110)을 형성할 수 있다. 이때, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 복수회 실시하는 경우, 도 3의 (c)같이 기판(S) 상에 복수개의 루테튬층(110)이 적층되어 도 2와 같이 하나의 루테튬층(110)을 형성할 수 있다.
- [62] 도 3의 (c)에서는 복수의 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})에 의해 형성되는 루테튬층(110)을 구분하기 위하여, 복수의 루테튬층(110)을 구분하여 나타내었지만, 적층된 복수의 루테튬층(110)은 일체형일 수 있다.
- [63] 다음으로, 루테튬층(110) 상에 텅스텐층(120)을 형성한다. 이때, 예를 들어 원자층 증착(Atomic Layer Deposition) 방법으로 텅스텐층(120)을 형성할 수 있다. 도 4의 (a) 내지 (c)를 참조하면, 텅스텐층(120)을 형성하는 단계는, 기판(S)을 향해 텅스텐(W)을 함유하는 전구체(precursor)를 분사하여 루테튬층(110) 상에 텅스텐층(120)을 형성하는 단계(텅스텐 함유 전구체 분사 단계) 및 상기 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계(수소 플라즈마 노출 단계)를 포함할 수 있다.
- [64] 또한, '텅스텐 함유 전구체 분사 단계 - 수소 플라즈마 노출 단계'를 하나의 사이클(이하, 텅스텐층 형성 사이클(CY_W))로 할 수 있다. 즉, 텅스텐층(120)을 형성하는 단계는 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)을 포함하며, 상기 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)은 텅스텐 함유 전구체를 분사하는 단계 및 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [65] 그리고, 텅스텐층(120)을 형성하는 단계는 텅스텐 함유 전구체 분사 단계와 수소 플라즈마 노출 단계 사이에서 퍼지가스를 분사하는 단계(1차 퍼지 단계) 및 수소 플라즈마 노출 단계 이후에 퍼지가스를 분사하는 단계(2차 퍼지 단계) 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다. 그리고, '텅스텐 함유 전구체 분사 단계 - 1차 퍼지 단계 - 수소 플라즈마 노출 단계 - 2차 퍼지 단계'를 하나의 사이클(텅스텐층 형성 사이클(CY_W))로 할 수 있다. 즉, 텅스텐층(120)을 형성하는 단계는 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)을 포함하며, 상기 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)은 텅스텐 함유 전구체 분사 단계, 1차 퍼지 단계, 수소 플라즈마 노출 단계 및 2차 퍼지 단계를 포함할 수 있다. 이때 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)에서 1차 퍼지 단계 및 2차 퍼지 단계 중 적어도 어느 하나는 생략될 수도 있다.

- [66] 그리고, 상술한 바와 같은 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)을 m 회($m: 1, 2, 3, \dots$) 실시할 수 있다. 즉, 텅스텐층(120)을 형성하는 단계는 1회($m=1$) 또는 2회 이상($m \geq 2$)의 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)을 포함할 수 있다. 여기서, 2회 이상이라는 것은 복수회를 의미할 수 있다.
- [67] 이하에서는 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이때 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})에서 설명한 내용과 중복되는 설명은 생략하거나 간략히 설명한다.
- [68] 텅스텐 함유 전구체(precursor)를 분사하는 단계에서는, 도 4의 (a)와 같이 텅스텐(W)을 함유 또는 포함하는 전구체를 루테튬층(110)을 향해 분사한다. 즉, 기관(S)이 장입되어 있는 챔버의 내부로 텅스텐을 함유하는 전구체를 분사한다. 여기서, 텅스텐(W)을 함유하는 전구체 원료는 예를 들어 육불화 텅스텐(Tungsten hexafluoride; WF_6)를 사용할 수 있다. 물론, 텅스텐(W)을 함유하는 전구체 원료는 상술한 예에 한정되지 않으며, 텅스텐(W)을 함유하는 다양한 전구체 원료가 사용될 수 있다. 텅스텐(W)을 함유하는 전구체를 분사하면, 전구체가 루테튬층(110) 상에 증착 또는 흡착되어 도 4의 (a)와 같이 텅스텐을 함유하는 막 또는 층(layer)인 텅스텐층(120)이 증착된다.
- [69] 텅스텐 함유 전구체를 분사하는 단계가 종료되면 기관(S)이 장입되어 있는 챔버로 퍼지가스를 분사하여 1차 퍼지한다. 이때, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})에서 사용하는 퍼지가스와 동일한 가스를 사용할 수 있으며, 예를 들어 아르곤(Ar) 가스를 퍼지가스로 사용할 수 있다.
- [70] 1차 퍼지가 종료되면, 도 4의 (b)와 같이 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시킨다. 수소 플라즈마는 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})에서 설명한 방법과 동일한 방법으로 발생시키므로, 이에 대한 설명은 생략한다.
- [71] 텅스텐 함유 전구체에는 비저항을 증가시키는 불순물 예를 들어 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나의 불순물이 함유될 수 있다. 이에, 텅스텐 함유 전구체를 분사하여 형성한 텅스텐층(120)에는 예를 들어 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나의 불순물이 함유 또는 포함될 수 있고, 이러한 불순물은 텅스텐층(120)의 비저항을 증가시키는 불순물로 작용한다. 따라서, 텅스텐층(120)에 포함된 불순물을 제거하는 것이 바람직하다.
- [72] 이에, 실시예에서는 텅스텐 함유 전구체를 분사하여 텅스텐층(120)을 증착한 후에, 상기 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시켜 불순물을 제거한다. 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시키면, 텅스텐층(120)에 포함된 불순물과 수소가 반응한다. 즉, 텅스텐층(120)에 포함되어 있는 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나의 불순물이 수소와 반응하여 기체가 되면서 상기 텅스텐층(120)으로부터 빠져나간다. 이에 텅스텐층(120)에 포함된 C(탄소) 및 O(산소) 중 적어도 하나의 불순물의 함량이 감소한다. 이로 인해, 텅스텐층(120)의 비저항을 낮출 수 있다.

- [73] 이후, 기판(S)이 장입되어 있는 챔버로 퍼지가스 예를 들어 아르곤(Ar) 가스를 분사하여 2차 퍼지한다.
- [74] 상술한 바와 같은 텅스텐 함유 전구체 분사 단계, 1차 퍼지 단계, 수소 플라즈마 노출 단계, 2차 퍼지 단계를 포함하는 공정을 하나의 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)로 할 수 있다. 즉, 텅스텐층(120)의 형성을 위한 사이클(CY_w)은, '텅스텐 함유 전구체 분사 단계 - 1차 퍼지 단계 - 수소 플라즈마 노출 단계 - 2차 퍼지 단계'를 포함할 수 있다. 그리고, 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)을 1회 또는 2회 이상 연속으로 실시하여 목표하는 두께의 텅스텐층(120)을 형성할 수 있다.
- [75] 도 4의 (c)에서는 복수의 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)에 의해 형성되는 텅스텐층(120)을 구분하기 위하여, 복수의 텅스텐층(120)을 구분하여 나타내었지만, 적층된 복수의 텅스텐층(120)은 일체형일 수 있다.
- [76]
- [77] 상기에서는 루테튬층(110) 및 텅스텐층(120)을 형성하는 단계가 루테튬층(110) 및 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 것으로 설명하였다. 하지만, 루테튬층(110) 및 텅스텐층(120)을 형성하는 단계는 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하지 않을 수 있다. 즉, 루테튬층(110) 및 텅스텐층(120)을 형성하는데 있어서, 상기 루테튬층(110) 및 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 생략할 수 있다.
- [78]
- [79] 다음으로, 텅스텐층(120) 상에 구리층(130)을 형성한다. 이때, 예를 들어 화학 기상 증착(Chemical Vapor Deposition; CVD)방법으로 구리층(130)을 형성할 수 있다. 이에 대해 보다 구체적인 예를 들어 설명하면, 루테튬층(110) 및 텅스텐층(120)이 형성된 기판(S)이 장입되어 있는 챔버로 구리(Cu)를 함유하는 전구체 원료를 분사한다(구리 함유 전구체 분사 단계). 이때 기판(S)의 온도는 예를 들어 150°C 내지 300°C가 되도록 조절하는 것이 바람직하다. 그리고, 구리(Cu)를 함유하는 전구체 원료는 예를 들어 hfac(hexafluoroacetylacetonate) Cu(I) DMB (3,3-dimethyl-1-butene)를 사용할 수 있다. 물론 구리(Cu)를 함유하는 전구체 원료는 상술한 예에 한정되지 않고, 구리(Cu)를 함유하는 다양한 전구체 원료가 사용될 수 있다. 상술한 바와 같이 구리층을 형성하는 단계는 n회(n: 1, 2, 3, ...)실시할 수 있다. 즉, 구리층을 형성하는 단계는 1회(n=1) 또는 2회 이상 (n ≥ 2) 실시할 수 있다. 여기서, 2회 이상이라는 것은 복수회를 의미할 수 있다.
- [80] 이와 같이 구리층(130)은 텅스텐층(120) 상에 증착되어 형성된다. 즉, 구리층(130)을 형성하기 전에 루테튬층(110) 상에 텅스텐층(120)을 형성하고, 텅스텐층(120) 상에 구리층(130)을 형성한다. 다른 말로 설명하면, 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 바로 형성하지 않고, 루테튬층(110) 상에 텅스텐층(120)을 형성한 후에, 텅스텐층(120) 상에 구리층(130)을 형성한다. 이에, 구리층(130)은 루테튬층(110)과 직접 접촉되지 않으며, 텅스텐층(120)과 접촉된다. 구리는 루테튬에 비

해 텅스텐과의 결합력이 높다. 이에, 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 바로 형성할 때에 비해, 텅스텐층(120) 상에 구리층(130)을 형성하는 경우 구리층(130)이 하지층인 텅스텐층(120)과 접촉되는 접촉력이 증가한다. 따라서, 구리층(130)이 하지층으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제하거나 방지할 수 있다. 즉, 구리층(130)이 텅스텐층(120)으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제하거나 방지할 수 있다. 이로 인해, 루테튬층(110), 텅스텐층(120) 및 구리층(130)이 적층되어 형성된 하부 전극(100)의 전기적 특성을 향상시킬 수 있다. 즉, 하부 전극(100)의 저항을 낮출 수 있고, 전기 전도도를 향상시킬 수 있다.

[81]

[82] 상술한 제1실시예에서는 미리 설정된 횟수만큼 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 연속으로 실시하여 루테튬층(110)을 형성하고, 이후 미리 설정된 횟수만큼 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)을 연속으로 실시하여 텅스텐층(120)을 형성하는 것을 설명하였다. 이에 하부 전극(100)은 도 2에 도시된 바와 같이, 복수회의 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 실시하여 형성된 하나의 루테튬층(110), 복수회의 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)을 실시하여 형성된 하나의 텅스텐층(120) 및 상기 텅스텐층(120) 상에 형성된 구리층(130)을 포함하는 구조이다.

[83]

하지만 이에 한정되지 않고, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})과 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)을 교대로 복수회 실시할 수 있다. 즉, '루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}), 텅스텐층 형성 사이클(CY_W), 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}), 텅스텐층 형성 사이클(CY_W), 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}), 텅스텐층 형성 사이클(CY_W), ... , 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)'을 실시할 수 있다. 이에, 하부 전극(100)은 복수개의 루테튬층(110)과 복수개의 텅스텐층(120), 최상부의 텅스텐층(120)의 상부에 형성된 구리층(130)을 포함하고, 루테튬층(110)과 텅스텐층(120)이 교대로 적층되는 구조로 마련될 수 있다.

[84]

[85] 도 6은 기판 상에 본 발명의 제2실시예에 따른 하부 전극이 형성된 상태를 도시한 도면이다.

[86]

상술한 제1실시예에서는 루테튬층(110)과 구리층(130) 사이에 텅스텐층(120)이 형성되는 하부 전극(100)을 예를 들어 설명하였다. 하지만 이에 한정되지 않고, 텅스텐층(120)은 도 6에 도시된 제2실시예와 같이 루테튬층(110)의 하측에 형성될 수 있다. 즉, 텅스텐층(120)을 먼저 형성한 후, 상기 텅스텐층(120) 상에 루테튬층(110)을 형성하며, 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 형성할 수 있다. 다시 말해, 제2실시예에 따른 하부 전극(100)은 기판(S) 상에 형성된 텅스텐층(120), 텅스텐층(120) 상에 형성된 루테튬층(110) 및 루테튬층(110) 상에 형성된 구리층(130)을 포함할 수 있다.

[87]

텅스텐층(120), 루테튬층(110) 및 구리층(130)을 형성하는 방법은, 각 층의 형성 순서만 다를 뿐 앞에서 설명한 제1실시예에서 설명한 방법과 유사 또는 동일할

수 있다. 또한, 구리층(130)을 형성하는 방법은 앞에서 설명한 구리층(130)의 형성 방법과 유사 또는 동일할 수 있다. 따라서, 이하에서 제2실시예에 따른 하부 전극(100)을 형성하는 방법에 대해 설명하는데 있어서, 제1실시예에서 설명한 내용과 중복되는 내용은 생략하거나, 간략히 설명한다.

[88] 먼저, 기판(S)을 향해 텅스텐(W) 함유 전구체를 분사하여, 상기 기판(S) 상에 텅스텐층(120)을 증착한다. 다음으로, 수소 플라즈마를 발생시켜 텅스텐층(120)을 상기 수소 플라즈마에 노출시킨다. 이에 텅스텐층(120)에 함유된 불순물을 제거할 수 있다. 그리고, 텅스텐(W) 함유 전구체를 분사하는 단계 및 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)을 복수회 실시하여 기판(S) 상에 목적하는 두께의 텅스텐층(120)을 형성할 수 있다. 여기서, 텅스텐층(120)을 형성하는 단계에서, 텅스텐층(120)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계는 생략될 수 있다.

[89] 다음으로, 텅스텐층(120)을 향해 루테튬(Ru) 함유 전구체를 분사하여, 상기 텅스텐층(120) 상에 루테튬층(110)을 증착한다. 이후, 수소 플라즈마를 발생시켜 루테튬층(110)을 상기 수소 플라즈마에 노출시킨다. 이에 루테튬층(110)에 함유된 불순물을 제거할 수 있다. 그리고, 루테튬(Ru) 함유 전구체를 분사하는 단계 및 루테튬층(110)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 루테튬층(110) 형성 사이클(CY_{Ru})을 복수회 실시하여 텅스텐층(120) 상에 목적하는 두께의 루테튬층(110)을 형성할 수 있다.

[90] 그리고, 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 형성한다.

[91] 루테튬층(110)을 형성하는 단계는 앞에서 설명한 바와 같이 루테튬(Ru) 함유 전구체를 분사하는 단계 및 루테튬층(110)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함한다. 이때, 루테튬층(110)이 수소 플라즈마에 노출되면, 텅스텐층(120)에 함유되어 있는 텅스텐 원자의 일부가 루테튬층(110)으로 확산 또는 이동할 수 있다. 즉, 수소 플라즈마에 의해, 루테튬층(110)에 함유된 불순물이 제거될 뿐만 아니라, 텅스텐층(120)에 함유되어 있는 텅스텐 원자의 일부가 루테튬층(110)으로 확산 또는 이동할 수 있다. 따라서, 제2실시예에 따른 루테튬층(110)에는 루테튬(Ru) 외에 텅스텐(W)이 더 함유될 수 있다. 다른 말로 설명하면, 루테튬층(110)에 텅스텐(W)이 도핑될 수 있다. 이렇게 텅스텐(W)이 도핑된 루테튬층(110)은 루테튬(Ru) 외에 텅스텐(W)이 함유되어 있으므로, 이러한 루테튬층(110)은 텅스텐을 함유하는 루테튬층인 것으로 정의될 수 있다.

[92] 이처럼, 루테튬 및 텅스텐이 함유된 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 형성함으로써, 구리층(130)이 하지층인 루테튬층(110)으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제하거나 방지할 수 있다. 즉, 텅스텐이 도핑되지 않은 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 바로 형성하는 경우에 비해, 제2실시예와 같이 텅스텐이 도핑된 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 형성하는 경우에 구리층(130)이 하지층과 접촉되는 접착력이 증가한다. 이는, 루테튬에 비해 구리와 결합력이 높은 텅스텐이 루테튬층(110)에 도핑 또는 함유되어 있기 때문이다. 이에 따라 하지층인 루테튬

층(110)으로부터 구리층(130)이 박리 또는 분리되는 것을 억제하거나 방지할 수 있다. 따라서, 텅스텐층(120), 루테튬층(110) 및 구리층(130)이 적층되어 형성된 하부 전극(100)의 전기적 특성을 향상시킬 수 있다.

[93]

[94] 상술한 제2실시예에서는 미리 설정된 횟수만큼 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)을 연속으로 실시하여 텅스텐층(120)을 형성하고, 이후 미리 설정된 횟수만큼 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 연속으로 실시하여 루테튬층(110)을 형성하는 것을 설명하였다. 이에 하부 전극(100)은 도 6에 도시된 바와 같이, 복수회의 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)을 실시하여 형성된 하나의 텅스텐층(120), 복수회의 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 실시하여 형성된 하나의 루테튬층(110) 및 상기 루테튬층(110) 상에 형성된 구리층(130)을 포함하는 구조이다.

[95] 하지만 이에 한정되지 않고, 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)과 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 교대로 복수회 실시할 수 있다. 즉, '텅스텐층 형성 사이클(CY_w), 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}), 텅스텐층 형성 사이클(CY_w), 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}), 텅스텐층 형성 사이클(CY_w), 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}), ..., 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})'을 실시할 수 있다. 이에, 하부 전극(100)은 복수개의 텅스텐층(120)과 복수개의 루테튬층(110), 최상부의 루테튬층(110)의 상부에 형성된 구리층(130)을 포함하고, 텅스텐층(120)과 루테튬층(110)이 교대로 적층되는 구조로 마련될 수 있다.

[96]

[97] 상술한 제1 및 제2실시예에서는 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}) 및 텅스텐층 형성 사이클(CY_w) 각각이 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하는 것을 설명하였다. 하지만 이에 한정되지 않고, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}) 및 텅스텐층 형성 사이클(CY_w) 각각은 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하지 않고, 수소 플라즈마 노출 단계를 별도로 실시할 수 있다.

[98] 즉, 제1 및 제2실시예에서 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})은 '루테튬 함유 전구체 분사 단계 - 퍼지 단계'를 포함하고, 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)은 '텅스텐 함유 전구체 분사 단계 - 퍼지 단계'를 포함하며, 이들 두 사이클은 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하지 않을 수 있다. 그리고, 제1실시예에서는 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})과 텅스텐층 형성 사이클(CY_w) 사이에 수소 플라즈마를 발생시켜 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키고, 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)을 종료한 후에 수소 플라즈마를 발생시켜 텅스텐층을 수소 플라즈마에 노출시킬 수 있다.

[99] 물론 이에 한정되지 않고, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}) 및 텅스텐층 형성 사이클(CY_w) 각각이 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하고, 수소 플라즈마 노출 단계를 별도로 더 실시할 수 있다. 즉, 제1 및 제2실시예에서 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})은 '루테튬 함유 전구체 분사 단계 - 1차 퍼지 단계 - 플라즈마 노출 단계 - 2차 퍼지 단계'를 포함하고, 텅스텐층 형성 사이클(CY_w)은 '텅스텐 함유 전구체 분

사 단계 - 1차 퍼지 단계 - 플라즈마 노출 단계 - 2차 퍼지 단계'를 포함한다. 그리고 제1실시예의 경우 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})과 텅스텐층 형성 사이클(CY_W) 사이에 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계, 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)을 종료한 후에 텅스텐층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 제2실시예의 경우, 텅스텐층 형성 사이클(CY_W)과 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru}) 사이에 텅스텐층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계, 루테튬층 형성 사이클(CY_{Ru})을 종료한 후에 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함할 수 있다.

- [100] 상술한 제1 및 제2실시예에서는 금속층이 텅스텐층인 것을 예를 들어 설명하였다. 하지만, 금속층은 이리듐층, 오스뮴층, 로듐층, 백금층, 은층, 레늄층 및 팔라듐층 중 어느 하나일 수 있다. 이를 위해, 이리듐(Ir), 오스뮴(Os), 로듐(Rh), 백금(Pt), 은(Ag), 레늄(Re) 및 팔라듐(Pd) 중 어느 하나의 금속을 포함하는 전구체를 분사하여, 금속층을 형성할 수 있다.
- [101]
- [102] 도 7은 기관 상에 본 발명의 제3실시예에 따른 하부 전극이 형성된 상태를 도시한 도면이다.
- [103] 상술한 제1 및 제2실시예에서는 구리층(130)의 하측에 2 개의 서로 다른 층 즉, 루테튬층(110)과 텅스텐층(120)을 적층한 하부 전극(100)에 대해 설명하였다. 하지만 이에 한정되지 않고, 구리층(130)의 하측에 하나의 하지층이 형성될 수 있고, 상기 하나의 하지층은 루테튬(Ru) 및 텅스텐(W)을 함유하는 층(이하, 혼합층(140))일 수 있다. 즉, 제3실시예에 따른 하부 전극(100)은, 기관(S) 상에 형성되며 루테튬(Ru) 및 텅스텐(W)을 함유하는 혼합층(140) 및 혼합층(140) 상에 형성된 구리층(130)을 포함할 수 있다.
- [104] 혼합층(140)을 형성하는 방법은, 전구체 분사 단계에서 루테튬(Ru) 및 텅스텐(W)을 함유하는 전구체를 함께 분사하는 것 외에, 제1 및 제2실시예에서 설명한 루테튬층(110)의 형성 방법 및 텅스텐층(120)의 형성 방법과 유사 또는 동일할 수 있다. 또한, 구리층(130)을 형성하는 방법은 제1 및 제2실시예에서 설명한 방법과 유사 또는 동일할 수 있다. 따라서, 이하에서 제3실시예에 따른 하부 전극(100)을 형성하는 방법에 대해 설명하는데 있어서, 제1 및 제2실시예에서 설명한 내용과 중복되는 내용은 생략하거나, 간략히 설명한다.
- [105] 먼저, 기관(S)을 향해 루테튬(Ru) 함유 전구체 및 텅스텐(W) 함유 전구체를 분사한다. 이때, 루테튬 함유 전구체 및 텅스텐 함유 전구체를 개별적으로 마련하여 분사하거나, 루테튬 함유 전구체와 텅스텐 함유 전구체를 혼합하여 분사할 수 있다. 기관(S)으로 루테튬 함유 전구체 및 텅스텐 함유 전구체가 분사되면, 기관(S) 상에 루테튬 및 텅스텐을 함유하는 층인 혼합층(140)이 증착된다. 다음으로, 수소 플라즈마를 발생시켜 혼합층(140)을 상기 수소 플라즈마에 노출시킨다. 이에 혼합층(140)에 함유된 불순물을 제거할 수 있다. 그리고, 루테튬 함유 전구체

및 텅스텐 함유 전구체를 분사하는 단계 및 혼합층(140)을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 혼합층 형성 사이클(CY_m)을 복수회 실시하여 기판(S) 상에 목적하는 두께의 혼합층(140)을 형성할 수 있다. 이처럼 혼합층(140)은 루테튬 및 텅스텐을 함유하므로, 혼합층은 텅스텐 및 루테튬 함유층인 것으로 정의될 수 있다.

- [106] 이후, 혼합층(140) 상에 구리층(130)을 형성한다. 이처럼 구리층(130)은 루테튬 및 텅스텐을 함유하는 혼합층(140) 상에 증착되어 형성된다. 이에 구리층(130)이 하지층인 혼합층(140)으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제하거나 방지할 수 있다. 즉, 텅스텐이 함유되지 않은 루테튬층(110) 상에 구리층(130)을 바로 형성하는 경우에 비해, 제3실시예와 같이 루테튬 외에 텅스텐이 더 함유된 혼합층(140) 상에 구리층(130)을 형성하는 경우 구리층(130)이 하지층과 접촉되는 접착력이 증가한다. 이에 따라 하지층인 혼합층(140)으로부터 구리층(130)이 박리 또는 분리되는 것을 억제하거나 방지할 수 있다. 따라서, 혼합층(140) 및 구리층(130)이 적층되어 형성된 하부 전극(100)의 전기적 특성을 향상시킬 수 있다.

[107]

- [108] 상술한 제3실시예에서는 혼합층 형성 사이클(CY_m)이 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하는 것을 설명하였다. 하지만 이에 한정되지 않고, 혼합층 형성 사이클(CY_m)이 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하지 않고, 수소 플라즈마 노출 단계를 별도로 실시할 수 있다. 즉, 혼합층 형성 사이클(CY_m)은 '루테튬 함유 전구체 및 텅스텐 함유 전구체 분사 단계 - 퍼지 단계'를 포함하고, 혼합층 형성 사이클(CY_m)을 종료한 후에 수소 플라즈마를 발생시켜 혼합층을 수소 플라즈마에 노출시킬 수 있다.

- [109] 물론, 이에 한정되지 않고, 혼합층 형성 사이클(CY_m)이 수소 플라즈마 노출 단계를 포함하고, 혼합층 형성 사이클(CY_m)을 종료한 후에 수소 플라즈마를 발생시켜 혼합층을 다시 한번 수소 플라즈마에 노출시킬 수도 있다.

[110]

- [111] 상기에서는 실시예들에 따른 방법으로 반도체 소자 또는 캐패시터의 하부 전극(100)을 형성하는 것을 설명하였다. 하지만 이에 한정되지 않고 실시예들에 따른 전극 형성 방법으로 반도체 소자 또는 캐패시터의 상부 전극(300)을 형성하거나, 하부 전극(100) 및 상부 전극(300)을 모두 형성할 수 있다. 또한, 반도체 소자의 구성 중, 상부 전극(300) 및 하부 전극(100) 외에 다른 다양한 전극 또는 도전막을 형성하는데 있어서 실시예들에서 따른 전극 형성 방법을 적용할 수 있다.

[112]

- [113] 이와 같이 실시예들에서는 루테튬층(110)과 구리층(130)을 포함하는 전극을 형성하는데 있어서, 루테튬층(110)과 구리층(130) 사이에 텅스텐층(120)을 형성하거나, 텅스텐이 도핑된 루테튬층(110) 또는 루테튬과 텅스텐이 함유된 혼합층(140)을 형성한 후 그 상부에 구리층(130)을 형성한다. 이에, 구리층(130)과 하지

층 간의 접착력을 향상시킬 수 있다. 따라서, 구리층(130)이 하지층으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제 또는 방지할 수 있고, 이로 인해 전극의 전기적 특성이 향상되는 효과가 있다.

산업상 이용가능성

- [114] 본 발명의 실시예들에 의하면, 루테튬층과 구리층을 포함하는 전극을 형성하는 데 있어서, 루테튬층과 구리층 간의 접착력을 향상시킬 수 있다. 따라서, 구리층이 루테튬층으로부터 박리 또는 분리되는 것을 억제 또는 방지할 수 있다. 이에 따라, 전극의 비저항을 낮출 수 있고, 전기 전도성을 향상시킬 수 있다.

청구범위

- [청구항 1] 기관 상에 전극을 형성하는 방법으로서,
루테튬 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 루테튬층 형성 사이클을 n 회 실시하여 기관 상에 루테튬층을 형성하는 단계;
금속 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 금속층 형성 사이클을 m 회 실시하여, 상기 루테튬층 상에 금속층을 형성하는 단계;를 포함하고,
상기 루테튬층 형성 사이클과 상기 금속층 형성 사이클을 순차적으로 실시하거나, 상기 루테튬층 형성 사이클과 상기 금속층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시하는 전극 형성 방법.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 루테튬층 형성 사이클과 상기 금속층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시한 후에, 상기 금속층 상에 구리층을 형성하는 단계;를 포함하고,
상기 구리층을 형성하는 단계를 n 회 실시하는 전극 형성 방법.
- [청구항 3] 청구항 1에 있어서,
상기 루테튬층 형성 사이클은 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.
- [청구항 4] 청구항 1에 있어서,
상기 루테튬층 형성 사이클과 금속층 형성 사이클 사이에 실시하며, 상기 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.
- [청구항 5] 청구항 1에 있어서,
상기 금속층 형성 사이클은 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.
- [청구항 6] 청구항 1에 있어서,
상기 금속층 형성 사이클을 종료한 후에 실시하며, 상기 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.
- [청구항 7] 기관 상에 전극을 형성하는 방법으로서,
금속 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 금속층 형성 사이클을 m 회 실시하여 기관 상에 금속층을 형성하는 단계;
루테튬 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 루테튬층 형성 사이클을 n 회 실시하여, 상기 금속층 상에 루테튬층을 형성하는 단계;를 포함하고,
상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클을 순차적으로 실시하거나, 상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시하는 전극 형성 방법.
- [청구항 8] 청구항 7에 있어서,

상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클을 순차적으로 2회 이상 반복하여 실시한 후에, 상기 루테튬층 상에 구리층을 형성하는 단계;를 포함하고,

상기 구리층을 형성하는 단계를 n 회 실시하는 전극 형성 방법.

[청구항 9] 청구항 7에 있어서,

상기 금속층 형성 사이클은 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.

[청구항 10] 청구항 7에 있어서,

상기 금속층 형성 사이클과 상기 루테튬층 형성 사이클 사이에 실시하며, 금속층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.

[청구항 11] 청구항 7에 있어서,

상기 루테튬층 형성 사이클은 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.

[청구항 12] 청구항 7에 있어서,

상기 루테튬층 형성 사이클을 종료한 후에 실시하며, 상기 루테튬층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.

[청구항 13] 기판 상에 전극을 형성하는 방법으로서,

루테튬 함유 전구체와 금속 함유 전구체를 분사하는 단계를 포함하는 사이클을 실시하여, 기판 상에 루테튬 및 금속을 함유하는 혼합층을 형성하는 단계;를 포함하고,

상기 사이클을 1회 이상 반복하여 실시하는 전극 형성 방법.

[청구항 14] 청구항 13에 있어서,

상기 사이클을 2회 이상 반복하여 실시한 후에, 상기 혼합층 상에 구리층을 형성하는 단계;를 포함하고,

상기 구리층을 형성하는 단계를 n 회 실시하는 전극 형성 방법.

[청구항 15] 청구항 13에 있어서,

상기 사이클은 루테튬 및 금속을 함유하는 혼합층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.


[청구항 16] 청구항 13에 있어서,

상기 사이클을 종료한 후에 실시하며, 상기 루테튬 및 금속을 함유하는 혼합층을 수소 플라즈마에 노출시키는 단계를 포함하는 전극 형성 방법.


[청구항 17] 청구항 1 내지 청구항 16 중 어느 한 항에 있어서,

상기 금속 함유 전구체는, 텅스텐, 이리듐, 오스뮴, 로듐, 백금, 은, 레늄 및 팔라듐 중 적어도 하나의 금속을 포함하는 전극 형성 방법.


[도1]





[도2]



[도3]




[도4]




[도5]


구리 함유 전구체 분사



[도6]



[도7]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/007710

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**H01L 21/285**(2006.01)i; **H10N 97/00**(2023.01)i; **C23C 16/06**(2006.01)i; **C23C 16/455**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01L 21/285(2006.01); C23C 16/50(2006.01); C23C 28/00(2006.01); H01G 11/46(2013.01); H01G 11/86(2013.01);
H01L 21/00(2006.01); H01L 21/205(2006.01); H01L 21/8242(2006.01); H01L 27/108(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above
Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 커패시터(capacitor), 전극(electrode), 루테늄층(ruthenium layer), 금속층(metal layer), 구리층(copper layer), 원자층증착(atomic layer deposition), 수소 플라즈마(hydrogen plasma)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	KR 10-2009-0000431 A (HYNIX SEMICONDUCTOR INC.) 07 January 2009 (2009-01-07) See paragraphs [0031], [0034] and [0040]-[0042]; and claims 8 and 9.	1,3-6,13,15-17 2,7-12,14
A	KR 10-1379015 B1 (ASM GENITECH KOREA LTD.) 28 March 2014 (2014-03-28) See entire document.	1-17
A	KR 10-2226125 B1 (KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 10 March 2021 (2021-03-10) See entire document.	1-17
A	KR 10-2013-0088487 A (RESEARCH COOPERATION FOUNDATION OF YEUNGNAM UNIVERSITY) 08 August 2013 (2013-08-08) See entire document.	1-17



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“D” document cited by the applicant in the international application

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

02 September 2024

Date of mailing of the international search report

11 September 2024

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/007710

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2006-0240576 A1 (GROS-JEAN, Michael et al.) 26 October 2006 (2006-10-26) See entire document.	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2024/007710

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)		Publication date (day/month/year)
KR	10-2009-0000431	A	07 January 2009	KR	10-0883139 B1	10 February 2009
				US	2009-0002917 A1	01 January 2009
KR	10-1379015	B1	28 March 2014	KR	10-2007-0082245 A	21 August 2007
				US	2007-0190782 A1	16 August 2007
				US	7541284 B2	02 June 2009
KR	10-2226125	B1	10 March 2021	KR	10-2021-0002833 A	11 January 2021
				KR	10-2021-0087642 A	13 July 2021
				KR	10-2308177 B1	01 October 2021
				US	11398483 B2	26 July 2022
				US	2021-0005609 A1	07 January 2021
KR	10-2013-0088487	A	08 August 2013	KR	10-1309043 B1	17 September 2013
US	2006-0240576	A1	26 October 2006	US	7501291 B2	10 March 2009

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H01L 21/285(2006.01)i; H10N 97/00(2023.01)i; C23C 16/06(2006.01)i; C23C 16/455(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

H01L 21/285(2006.01); C23C 16/50(2006.01); C23C 28/00(2006.01); H01G 11/46(2013.01); H01G 11/86(2013.01);
H01L 21/00(2006.01); H01L 21/205(2006.01); H01L 21/8242(2006.01); H01L 27/108(2006.01)

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 커패시터(capacitor), 전극(electrode), 루테늄층(ruthenium layer), 금속층(metal layer), 구리층(copper layer), 원자층증착(atomic layer deposition), 수소 플라즈마(hydrogen plasma)

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X A	KR 10-2009-0000431 A (주식회사 하이닉스반도체) 2009.01.07 단락 [0031], [0034], [0040]-[0042]; 및 청구항 8, 9 참조.	1,3-6,13,15-17 2,7-12,14
A	KR 10-1379015 B1 (한국에이에스엠지니텍 주식회사) 2014.03.28 전체 문헌 참조.	1-17
A	KR 10-2226125 B1 (한국과학기술연구원) 2021.03.10 전체 문헌 참조.	1-17
A	KR 10-2013-0088487 A (영남대학교 산학협력단) 2013.08.08 전체 문헌 참조.	1-17
A	US 2006-0240576 A1 (GROS-JEAN, MICHAEL 등) 2006.10.26 전체 문헌 참조.	1-17

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

국제조사의 실제 완료일

2024년09월02일(02.09.2024)

국제조사보고서 발송일

2024년09월11일(11.09.2024)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동,
정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

이강하

전화번호 +82-42-481-5687

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2009-0000431 A	2009/01/07	KR 10-0883139 B1	2009/02/10
		US 2009-0002917 A1	2009/01/01
KR 10-1379015 B1	2014/03/28	KR 10-2007-0082245 A	2007/08/21
		US 2007-0190782 A1	2007/08/16
		US 7541284 B2	2009/06/02
KR 10-2226125 B1	2021/03/10	KR 10-2021-0002833 A	2021/01/11
		KR 10-2021-0087642 A	2021/07/13
		KR 10-2308177 B1	2021/10/01
		US 11398483 B2	2022/07/26
		US 2021-0005609 A1	2021/01/07
KR 10-2013-0088487 A	2013/08/08	KR 10-1309043 B1	2013/09/17
US 2006-0240576 A1	2006/10/26	US 7501291 B2	2009/03/10