(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202415825 U
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201120488189.5

(22)申请日 2011.11.30

(73)专利权人 江苏贝德时装有限公司
地址 214415 江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路 88 号

(72)发明人 王维

(74)专利代理机构 江阴市同盛专利事务所 32210
代理人 唐纫兰 曾丹

(51)Int.Cl.
*D03D 15/00*(2006.01)
*D02G 1/02*(2006.01)
*D06C 11/00*(2006.01)
*D06C 23/02*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒

(57)摘要

本实用新型涉及一种仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒，其特征在于：所述摇粒绒由 2 根 300D 涤纶低弹丝和 1 跟 750D 有色涤纶低弹丝并线后编制而成，其一面呈绒状，另一面表面呈现有色杂点。本实用新型一面呈现出羊毛衫的质感，表面有不规则的有色杂点，不会出现有色横条现象，不需要后续印制杂点，工艺简单，耐水性，不会出现杂点脱落现象；另一面呈绒状，穿着时，柔软舒适，与皮肤直接接触不会产生刺痒感，可贴身穿着。另外采用涤纶低弹丝，不易起球。



CN 202415825 U

1. 一种仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒，其特征在于：所述摇粒绒由 2 根 300D 涤纶低弹丝和 1 跟 750D 有色涤纶低弹丝并线后编制而成，其一面呈绒状，另一面表面呈现有杂点。

# 仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种涤纶纤维摇粒绒，尤其涉及一种仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒，属于新型纺织品技术领域。

## 背景技术

[0002] 羊毛是纺织工业的重要原料，它具有质感强、弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点，到了秋冬季节，羊毛衫成为保暖的必备衣物。但是由于羊毛其质地较硬，与皮肤直接接触会刺痒，制成的羊毛衫不能贴身穿着。而市场上现有的摇粒绒，也具有保暖效果，但是由涤纶麻灰纱线经织布、染色、拉毛、剪毛、摇粒、定型制得，制成后的摇粒绒色泽单一，没有羊毛的质感，如果需要具有像羊毛衫的表面杂点状效果，则需要再印制，工序繁琐，且后印制的杂点水洗后易脱落，持久性差。另外，由于其双面均成绒状，结构松散，易起球。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种可贴身穿着、不需再印制杂点的仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：

[0005] 一种仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒，所述摇粒绒由 2 根 300D 涤纶低弹丝和 1 跟 750D 有色涤纶低弹丝并线后编制而成，其一面呈绒状，另一面表面呈现杂点。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0007] 本实用新型一面呈现出羊毛衫的质感，表面有不规则的杂点，不会出现有色横条现象，不需要后续印制杂点，工艺简单，耐水性，不会出现杂点脱落现象；另一面呈绒状，穿着时，柔软舒适，与皮肤直接接触不会产生刺痒感，可贴身穿着。另外采用涤纶低弹丝，不易起球。

## 附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒的结构示意图。

## 具体实施方式

[0009] 参见图 1，本实用新型涉及一种仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒，所述摇粒绒所用丝线由 2 根 300D 涤纶低弹丝和 1 跟 750D 有色涤纶低弹丝并线加捻而成，其一面呈绒状，另一面表面呈现有杂点的仿羊毛衫状。

[0010] 制备时，先将 2 根 300D 涤纶低弹丝并线加捻后，在于 1 跟 750 有色涤纶低弹丝并线加捻，然后经过织布、拉毛、剪毛、摇粒、定型。

[0011] 制备好的仿羊毛涤纶低弹丝摇粒绒，一面呈现出羊毛衫的质感，表面有不规则的有色杂点，不会出现有色横条现象，不需要后续印制杂点，工艺简单，耐水性，不会出现杂点脱落现象；另一面呈绒状，穿着时，柔软舒适，与皮肤直接接触不会产生刺痒感，可贴身穿

着。另外采用涤纶低弹丝，不易起球。




图 1