

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【公開番号】特開2011-212857(P2011-212857A)

【公開日】平成23年10月27日(2011.10.27)

【年通号数】公開・登録公報2011-043

【出願番号】特願2010-80700(P2010-80700)

【国際特許分類】

B 2 9 C 55/12 (2006.01)

B 3 2 B 15/09 (2006.01)

B 3 2 B 9/00 (2006.01)

C 2 3 C 14/08 (2006.01)

B 2 9 K 67/00 (2006.01)

B 2 9 L 7/00 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 55/12

B 3 2 B 15/08 1 0 4 A

B 3 2 B 9/00 A

C 2 3 C 14/08 A

B 2 9 K 67:00

B 2 9 L 7:00

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月25日(2013.1.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも片面に金属および/または金属酸化物からなる層が積層される態様で用いられる二軸配向ポリエステルフィルムであって、

金属および/または金属酸化物からなる層が積層される面のS Ra(中心面平均粗さ)が10nm以上25nm以下であり、かつSPc(山数)が270個以上500個以下であり、150°・30分における幅方向の熱収縮率が0.1%以上2.0%以下である蒸着用二軸配向ポリエステルフィルム。

【請求項2】

請求項1に記載の蒸着用二軸配向ポリエステルフィルムの少なくとも片面に金属および/または金属酸化物からなる層が積層されたガスバリアフィルム。